

## Q8 Holst XEP 46

Huile hydraulique de haut niveau sans zinc supérieure aux critères de l'essai Brugger

### Description

Q8 Holst XEP 46 offre une protection très élevée contre l'usure. Sa filtrabilité et sa désémulsibilité exceptionnelles en font un produit fiable pour les systèmes servo-hydrauliques sensibles. L'huile possède une excellente stabilité thermique et à l'oxydation. Q8 Holst XEP 46 dépasse les exigences de l'essai Brugger (>50 N/mm<sup>2</sup>) pour les huiles hydrauliques.

### Applications

Q8 Holst XEP 46 est idéale pour les applications hydrauliques générales et les systèmes de presse hydraulique fabriqués par Schuler et Müller Weingarten. Elle est également utilisée dans d'autres applications industrielles comme les pompes, les compresseurs, les roulements et les engrenages faiblement chargés. Cette huile est parfaite pour les systèmes servo-hydrauliques sensibles.

### Avantages

- Propriétés permettant une meilleure durabilité de l'équipement
- Extrêmement adapté pour utiliser dans des conditions difficiles
- Propriété d'extrême pression
- Technologie sans zinc

### Spécifications & approbations

<b>Arburg</b>	HLP VG 46 (ZAF)	<b>DIN</b>	51524-2 HLP
<b>Bosch Rexroth</b>	RE 90220 notes	<b>ISO</b>	11158 HM

### Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Grade de viscosité ISO	-	-	46
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,879
Couleur	D 1500	-	L 1.0
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	46.0
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	6.7
Indice de viscosité	D 2270	-	97
Indice d'acide TAN	D 664	mg KOH/g	0.1 after 1000h
Indice d'acide TAN	D 974	mg KOH/g	0.14
Point d'écoulement	D 97	°C	-27
Point d'éclair, COC	D 92	°C	220
Désaération, 50 °C	D 3427	min	5
Emulsion, eau distillée à 54.4°C	D 1401	-	40-40-0 (25 min)
Mousse, 5 min. soufflage, séq. 1/2/3	D 892	ml	0/50/0
Mousse, 10 min. repos. séq. 1/2/3	D 892	ml	0/0/0
Essai antirouille, Procédure A & B, 24 h	D 665	-	pass
Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h	D 130	-	1a
Essai FZG, A/8,3/90	DIN 51354	load stage	>12

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.