

Q8 Brunel XF 732

Propiedades

	Método Unidad Típicas		
Apariencia (Emulsión)	Visual	-	Semi translucent
Densidad, 20 °C	D 4052	g/ml	0.966
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	33
pH@3% en 400 ppm CaCO ₃ en agua	D 1287	pH	9.7
Factor de refractómetro	-	-	1.7
Determinación de las características de prevención del óxido en fluidos para trabajo con metales	IP 287	%	3
Líquido base	-	%	20
Características de corrosión de la mezcla de agua en fluidos para trabajo con metales	IP 125	%	2

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.