

## Q8 Heller 22

Zaawansowany olej hydrauliczny na bazie cynku o wysokim indeksie lepkości

### Opis

Q8 Heller 22 jest odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań i temperatur. Wysoki wskaźnik lepkości >160 przewyższa standard przemysłowy, co skutkuje olejem o doskonałych właściwościach płynięcia. Dzięki wysokiej stabilności oksydacyjnej, okresy między wymianami oleju i żywotność oleju ulegają znacznemu wydłużeniu. Q8 Heller 22 jest używany do wymagających zastosowań, które wymagają olejów o wysokim indeksie lepkości.

### Zastosowania

Q8 Heller 22 jest odpowiedni do zastosowań całorocznych, takich jak sprzęt off-highway. Jest on również stosowany w branżach i zastosowaniach wymagających olejów o wysokim indeksie lepkości, takich jak przemysł papierniczy, stalowy, cementowy lub górniczy.

### Korzyści

- Wydłużone okresy między wymianami oleju dzięki dłuższej żywotności środka smarnego
- Mniejsze czasy przestoju i wyższa wydajność serwisu
- Wyjątkowa stabilność oksydacyjna
- Odpowiedni do stosowania w szerokim zakresie temperatur
- Wyjątkowo wysoki wskaźnik lepkości
- Wysoka ochrona przed zużyciem
- Optymalna separacja wody

### Specyfikacje i aprobaty

Afnor	Eaton Brochure	03-401-2010
Bosch Rexroth	ISO	11158 HV
DIN	RE 90220 notes 51524-3 HVLP	

### Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Klasa lepkości ISO	-	-	22
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,858
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	22.0
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	4.98
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	161
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-36
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	190
Emulsja, woda destylowana, 54,4 °C	D 1401	-	40-40-0(5)
Pienienie, 5 min rozdmuchiwanie, kolejno. 1-2-3	D 892	ml	50/20/50
Pienienie, 10 min osiadania, nast. 1-2-3	D 892	ml	0/0/0
Test na rdzę, Proc. A i B, 24 godz.	D 665	-	pass
Płytką miedzianą, 3 h, 100 °C	D 130	-	1

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.