

## Q8 Brunel XF 732

Semisintetico base gas naturale

### Descrizione

Q8 Brunel XF 732 è un emulsionabile ad elevata biostabilità dove l'olio minerale è sostituito da fluidi a base sintetica di alta purezza, ottenuti chimicamente dal gas naturale, in combinazione con additivi lubrificanti e componenti selezionati per fornire prestazioni superiori. Presenta caratteristiche di bagnabilità e detergenza e pulizia dei particolari lavorati elevatissime e ottima compatibilità con acque sia dure che dolci.

### Applicazioni

Il prodotto presenta un ampio spettro applicativo, ed è raccomandato per lavorazioni di taglio e rettifica di media gravosità su ghisa ed acciai basso e medio legati. L'impiego, se lavorazioni non principali, è estendibile anche a leghe di alluminio e rame. La formulazione versatile è altamente resistente alle infezioni batteriche e supera significativamente i periodi di durata del fluido convenzionali, fornendo una notevole riduzione dei costi.

### Modalità d'impiego

I migliori risultati si ottengono aggiungendo con gradualità Q8 Brunel XF 732 all'acqua, partendo da una concentrazione minima del 3/5% fino a salire secondo la gravosità operativa a concentrazioni del 8/10%. Si consiglia di conservare il concentrato al riparo dal sole e dall'acqua a temperature comprese tra 5°C e 40°C.

### Salute, sicurezza e ambiente

Q8 Brunel XF 732 formulato con basi da gas naturale prive di IPA (Idrocarburi Policiclici Aromatici), è esente da biocidi, DCHA (Dicicloesilammina), boro, cloro, nitriti, fenoli e ammine secondarie (conforme alla TRGS 611). Si pone pertanto all'avanguardia per gli aspetti di sicurezza relativi agli utilizzatori ed all'ambiente.

### Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Aspetto emulsione	Visual	-	Semi traslucet
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0.966
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	33
pH@3% in 400 ppm di CaCO <sub>3</sub> in acqua	D 1287	pH	9.7
Fattore rifrattometrico	-	-	1.7
Test Antiruggine Ghisa-Carta superato al	IP 287	%	3
Base lubrificante	-	%	20
Test Antiruggine Acciaio-Ghisa superato al	IP 125	%	2

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

### Osservazioni

Si prega di contattare il proprio rappresentante Q8Oils per ulteriori consigli e supporto sulla specifica applicazione e attrezzatura.