

## Q8 SL Gear Lubricant 680

Huile à performances remarquables pour engrenages industriels soumis à des charges avec choc

### Description

Q8 SL Gear 680 est une huile aux performances remarquables, spécialement développée pour les opérations et conditions soumises à des charges à choc dans des situations extrêmement difficiles. Cette huile offre une protection supérieure contre l'usure dans les situations les plus sévères et affiche une performance de charge Timken de 290 N. Q8 SL Gear 680 répond aux exigences d'une grande entreprise sidérurgique, résiste à l'oxydation et aux dégradations thermiques.

### Applications

Q8 SL Gear 680 est parfaite pour les carters d'engrenages industriels extrêmement chargés et soumis à des charges avec choc, fonctionnant dans des conditions difficiles comme dans la sidérurgie, les mines et l'industrie cimentière. Q8 SL Gear 680 est parfaite pour les carters d'engrenages industriels extrêmement chargés et soumis à des charges avec choc, fonctionnant dans des conditions difficiles. Q8 SL Gear 680 peut être utilisée dans des transmissions par engrenages endommagés, usés ou mal alignés.

### Avantages

- Diminution des arrêts et meilleure efficacité de l'entretien
- Capacité de charge extrêmement élevée
- Extrêmement applicable en conditions sévères et difficiles
- Allonge la durée de vie et donc minimise les coûts et augmente l'efficacité
- Résistance élevée au vieillissement
- Propriétés antirouille remarquables

### Spécifications & approbations

ANSI/AGMA

9005-D94

ISO

12925-1 CKB-CKC-CKE

### Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Grade de viscosité ISO	-	-	680
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0.911
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	682
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm <sup>2</sup> /s	38.2
Indice de viscosité	D 2270	-	92
Point d'éclair, COC	D 92	°C	204
Mousse, 5 min. soufflage, séq. 1/2/3	D 892	ml	0-0-0
Mousse, 10 min. repos. séq. 1/2/3	D 892	ml	0-0-0
Essai antirouille, Procédure A & B, 24 h	D 665	-	pass
Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h	D 130	-	1A
Essais quatre billes, charge de soudure	IP 239	N	5300
Timken, OK Load	D 2782	N	290
Essai FZG, A/8,3/90	DIN 51354	load stage	>12

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.