

Germ-Allcard Aludra 150

Voortreffelijk draadtrekolie voor stangen en middelgrote draadafmetingen in aluminium of aluminiumlegering

Omschrijving

Aludra 150 is een middelmatig viskeuze olie met hoge oxidatiestabiliteit voor het trekken van aluminium en aluminiumlegeringen voor stangen en middelgrote draadtoepassingen. Het is ook geschikt voor slip- en non-sliphogesnelheidsmachines die gevormde geleiders trekken en afgeschaafde stangen verwerken.

Toepassingen

Aludra 150 is geoptimaliseerd voor toepassingen op stangen en middelgrote geleiderdraden in aluminium of aluminiumlegering, inclusief Conductal, Aldrey, Almelec, HG9, Simalec en Triple E. Dit smeermiddel is geschikt voor slip- en non-sliphogesnelheidsmachines die stangen, zware secties, gevormde geleiders en afgeschaafde stangen trekken.

Gebruikersinstructies

Om de kwaliteit te waarborgen, is het raadzaam om het product binnen te bewaren, waar het is beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Zorg voor horizontale steekgaten om 'ademing' te beperken.

Voor optimale prestaties raden we aan om volgende elementen regelmatig te controleren: watercontaminatie, toenemende viscositeit, zuurtegraad en vaste stoffen na filtratie. Vermijd werking bij bulktemperaturen boven 55 °C.

Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad voor instructies over het veilige gebruik van het product en eventuele milieurisico's.

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.90
Kleur	D 1500	-	L 3.5
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	150
Uiterlijk	Visual	-	Clear, dark amber oil

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Gelieve contact op te nemen met uw Q8Oils-vertegenwoordiger voor verder advies en ondersteuning betreffende uw specifieke toepassing en apparatuur.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Germ-Allcard Aludra 150 is **1.36 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**