

## Q8 Axle Oil XG 80W-140

Fluido per assali SAE J2360

### Descrizione

Q8 Axle Oil XG 80W-140 è un lubrificante a base sintetica per trasmissioni ad ingranaggi ipoidi di automezzi (ponti posteriori) che offre caratteristiche di lunga durata in esercizio.

### Applicazioni

Q8 Axle Oil XG 80W-140 può essere utilizzato per ponti posteriori fortemente caricati (ipoidi, ecc.), quando siano richieste caratteristiche di lunga durata della carica in esercizio. E' approvato da Scania nella Specifica che prevede un intervallo di sostituzione esteso a 180000 km.

### Proprietà

- Protezione eccezionale contro l'usura e prolunga la durata dei componenti.
- Eccezionale protezione dell'usura dell'assale.
- Eccezionale protezione contro ruggine e corrosione.
- Eccezionale compatibilità con elastomeri

### Specifications / Recommendations / Approvals

|     |           |        |           |
|-----|-----------|--------|-----------|
| API | GL-4      | Scania | STO 1:0   |
| API | GL-5      | ZF     | TE-ML 05A |
| API | MT-1      | ZF     | TE-ML 12M |
| MIL | PRF-2105E | ZF     | TE-ML 16D |
| SAE | J 2360    | ZF     | TE-ML 21A |

### Caratteristiche chimico-fisiche

|                              | Metodo | Unità | Tipico      |
|------------------------------|--------|-------|-------------|
| Densità, 15 °C               | D 4052 | g/ml  | 0,888       |
| Gradazione SAE               | -      | -     | SAE 80W-140 |
| Viscosità cinematica a 40°C  | D 445  | mm²/s | 235         |
| Viscosità cinematica a 100°C | D 445  | mm²/s | 26          |
| Indice di viscosità          | D 2270 | -     | 150         |
| Viscosità Brookfield, -26 °C | D 2983 | mPa.s | 140000      |
| Punto di scorrimento         | D 97   | °C    | -27         |
| Punto di infiammabilità, COC | D 92   | °C    | 178         |

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

## Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Axle Oil XG 80W-140 è **1.50 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, clicca qui



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

