

## Q8 Bach RF 4

Fluido puro de laminación en frío

### Descripción

Q8 Bach RF 4 es un fluido puro de laminación en frío para diferentes metales que ofrece propiedades de estabilidad contra el óxido y la corrosión.

### Aplicaciones

Q8 Bach RF 4, en principio, es adecuado para todo tipo de laminadores de chapa metálica. La amplia variedad de metales, condiciones de laminado en frío y exigencias medioambientales pueden hacer necesarios requisitos específicos en cada cliente. La personalización de la composición del fluido ayuda a responder a esta necesidad y optimizar el rendimiento.

### Instrucciones para el usuario

Para conservar las propiedades de este producto, los envases deben almacenarse en un lugar protegido del agua, la congelación y la luz directa del sol.

### Seguridad y Salud y Medio Ambiente

Consulte las instrucciones de la Hoja de Datos de Seguridad del producto para un uso seguro y respetuoso con el medio ambiente.

### Propiedades

|                                 | Método | Unidad   | Típicas |
|---------------------------------|--------|----------|---------|
| Densidad, 15 °C                 | D 4052 | g/ml     | 0.82    |
| Viscosidad cinemática, 40 °C    | D 445  | mm²/s    | 5       |
| Número de ácido total (TAN)     | D 974  | mg KOH/g | < 0.05  |
| Punto de inflamación, V.A.      | D 92   | °C       | 130     |
| Cenizas                         | D 482  | % mass   | <0.01   |
| Corrosión al cobre, 100 °C, 3 h | D 130  | -        | 1       |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

### Observaciones

Contacte con su representante en Q8Oils si desea más información y asesoramiento sobre su aplicación y equipo específicos.

## Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Bach RF 4 es de **1.25 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we  
take  
care**