

## Q8 Bach RSA 818

*Huile entière de laminage hautes performances pour l'acier inoxydable, le cuivre et les alliages de cuivre*

### Description

Q8 Bach RSA 818 est une huile entière de laminage à froid hautes performances destinée aux métaux comme l'acier inoxydable et le cuivre. Le niveau d'additifs extrême pression a été augmenté par rapport aux lubrifiants classiques et fait de ce produit une solution optimisée pour la fabrication de bandes de métal, contribuant à diminuer l'usure des rouleaux et à améliorer la finition des surfaces. Q8 Bach RSA 818 offre une excellente stabilité à l'oxydation et des propriétés antirouille qui garantissent une lubrification exceptionnelle et une protection continue. Ce produit est spécifiquement conçu pour les laminoirs réversibles à haute vitesse, mais convient aussi à tous les laminoirs à froid.

### Applications

Q8 Bach RSA 818 est conçu pour tous les types de laminoirs à froid (à vitesse faible à élevée) de bandes de métal comme l'acier inoxydable, le cuivre, l'acier à forte teneur en carbone, le titane, le nickel et tous leurs alliages. Il est généralement appliqué dans les laminoirs réversibles à plusieurs cylindres où les paliers sont également lubrifiés avec l'huile de laminage à froid. La gamme étendue de matières laminées, de conditions de laminage à froid et de normes environnementales peut susciter des demandes spécifiques de la part des utilisateurs. L'approche consistant à personnaliser les performances et la composition du fluide permet de répondre à ces besoins et d'optimiser la productivité des clients.

### Mode d'emploi

Pour préserver l'intégrité du produit, les fûts doivent être stockés dans un bâtiment à l'abri du gel, des infiltrations d'eau et de la lumière directe du soleil.

### Environnement, santé et sécurité

Pour les instructions de manipulation et les questions liées à l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité.

### Propriétés

|                                         | Méthode | Unité              | Typique        |
|-----------------------------------------|---------|--------------------|----------------|
| Densité, 15°C                           | D 4052  | g/ml               | 0.84           |
| Viscosité Cinématique, 40°C             | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 8              |
| Indice d'acide TAN                      | D 974   | mg KOH/g           | < 0.05         |
| Point d'éclair, COC                     | D 92    | °C                 | 160            |
| Cendres                                 | D 482   | % mass             | < 0.01         |
| Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h | D 130   | -                  | 1a             |
| Apparence                               | Visual  | -                  | Bright & Clear |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

### Remarques

Veuillez contacter votre représentant Q8Oils pour obtenir des conseils et une assistance concernant votre application et votre équipement spécifiques.

## Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Bach RSA 818, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.28 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien

