ПАСПОРТ ПРОДУКТА

Q8 Formula F1 10W-50

Синтетическое моторное масло для легковых автомобилей, подходящее для условий гонок.

Описание

Q8 Formula F1 10W-50 - синтетическое моторное масло с высокими характеристиками для любого времени года, обеспечивающее превосходную защиту двигателя в тяжелых условиях работы, в частности, в условиях гонок Этот продукт разработан для поддержания высокого давления масла и обеспечения превосходной прочности масляной пленки для защиты двигателя от износа.

Сферы применения

Масло Q8 Formula F1 10W-50 разработано для автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями с наддувом или без него. Особенно рекомендуется для самых высокоэффективных многоклапанных двигателей с катализатором и для спортивных автомобилей высокого класса.

Преимущества

- *Выдающиеся характеристики двигателя в различных условиях работы.*
- *Превосходная защита двигателя после холодного пуска.*
- *Превосходная прочность масляной пленки, предотвращает износ двигателя.*
- *Превосходная защита от ржавчины и коррозии.*
-

Технические характеристики, рекомендации и допуски

ACEA	A3/B4	**Abarth**	0101
API	SP		

Свойства

	Способ	Единица	Типичные
Плотность, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,855*
Класс вязкости	*-*	*-*	*SAE 10W-50*
Кинематический коэффициент вязкости, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*119.0*
Кинематический коэффициент вязкости, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*17.6*
Вязкотемпературный показатель	*D 2270*	*-*	*163*
Вязкость при высокой темп. и высокая скорость сдвига	*CEC-L-36-A-90*	*mPa.s*	*>=4.6*
Допустимая вязкость, -25 °C	*D 5293*	*mPa.s*	*5300*
Точка потери текучести	*D 97*	*°C*	*-39*
Температура воспламенения, P-M	*D 93*	*°C*	*215*
Предельная температура перекачки	*D 3829*	*°C*	*-33*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Устойчивое развитие

Углеродный след продукта (PCF), от сырья до выхода из производства (на современном предприятии Q8Oils в Бельгии), для Q8 Formula F1 10W-50 составляет ***1.43*** *kg CO_2eq / kg.*
Пожалуйста, свяжитесь с Q8Oils, чтобы узнать больше о положительном воздействии на окружающую среду, "положительном следе", этого продукта.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Для получения дополнительной информации перейдите по ссылке

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:
VINÇOTTE
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 I ATIEL-UEIL PCF