

Q8 Handel 15

Huile hydraulique au zinc à indice de viscosité très élevé

Description

Q8 Handel 15 est une excellente huile hydraulique avec du zinc, adaptée à une large plage de températures et d'applications. L'indice de viscosité très élevé (>210) de cette huile au zinc lui donne des propriétés d'écoulement exceptionnelles. La stabilité élevée à l'oxydation prolonge les intervalles de vidange et la durée de vie du lubrifiant. Q8 Handel 15 est utilisée dans des applications exigeantes nécessitant des huiles à indice de viscosité très élevé.

Applications

Q8 Handel 15 est utilisée dans les applications toutes saisons et les équipements tout terrain. Elle est également appliquée dans des industries et des applications nécessitant des huiles à indice de viscosité élevé, comme les papeteries, les aciéries, les cimenteries et l'industrie minière.

Avantages

- Diminution des arrêts et meilleure efficacité de l'entretien
- Technologie à base de zinc
- Indice de viscosité exceptionnellement élevé
- Désaération optimale
- Allonge la durée de vie et donc minimise les coûts et augmente l'efficacité
- Remarquable résistance à la détérioration de l'huile
- Exceptionnellement adapté pour utiliser en toutes saisons
- Séparation d'eau optimale

Spécifications & approbations

Bosch Rexroth
DIN

RE 90220 notes
51524-3 HVLP

Eaton Brochure
ISO

03-401-2010
11158 HV

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Grade de viscosité ISO	-	-	15
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,869
Couleur	D 1500	-	L 0.5
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	15.53
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	4.39
Indice de viscosité	D 2270	-	215
Point d'écoulement	D 97	°C	-60
Indice d'acide TAN	D 974	mg KOH/g	0.52
Indice d'acide TAN	D 664	mg KOH/g	0.1 after 1000h
Point d'éclair, COC	D 92	°C	152
Emulsion, eau distillée à 54.4°C	D 1401	-	40-40-0 (20 min)
Mousse, 5 min. soufflage, séq. 1/2/3	D 892	ml	60/30/60
Mousse, 10 min. repos. séq. 1/2/3	D 892	ml	0/0/0
Essai antirouille, Procédure A & B, 24 h	D 665	-	pass
Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h	D 130	-	1a

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Handel 15, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.56** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**