

Q8 Quesnel C 2035

Fluido de viscosidad media para temple de alta velocidad

Descripción

Fluido de viscosidad media para temple de alta velocidad, para el temple de piezas pequeñas de acero al carbono simples y aceros con aleación de perfiles pesados. Tiene unas óptimas características de enfriamiento, con una baja volatilidad y una elevada estabilidad térmica y frente a la oxidación, para conseguir una formación de residuos mínima y una vida útil duradera.

Aplicaciones

Temple de piezas pequeñas de acero al carbono simples y aceros con aleación de perfiles pesados con buena templabilidad y baja velocidad de enfriamiento a la temperatura de formación de la martensita.

Instrucciones para el usuario

Para conservar las propiedades de este producto, los envases se deben almacenar en el interior de un edificio, protegidos de la congelación y la luz directa del sol.

Seguridad y Salud y Medio Ambiente

Consulte las instrucciones de la Hoja de Datos de Seguridad del producto para un uso seguro y respetuoso con el medio ambiente.

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm ² /s	35
Número de ácido total (TAN)	D 664	mg KOH/g	< 0.05
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	215
Color	D 1500	-	D 8.0 Dil

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Observaciones

Contacte con su representante en Q8Oils para obtener más información y asesoramiento para su aplicación y equipo específicos.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Quesnel C 2035 es de **1.27** kg CO₂eq / kg.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí

