

## Q8 Schubert 46

Olio per compressori ad alte prestazioni.

### Descrizione

Q8 Schubert 46 è un olio per compressori ad alte prestazioni, formulato con basi selezionate di alta qualità (Gruppo II). Questo prodotto è stato sviluppato per l'uso in tutti i compressori alternativi, rotativi e a palette. Fa parte del programma di tecnologia pulita di Q8Oils, progettato per garantire una pulizia superiore del compressore, abbinata a una lunga durata dell'olio. È in grado di affrontare le sfide dei compressori di ultima generazione.

### Applicazioni

Tutti i compressori alternativi (a pistone), a vite rotativa e a palette, nonché compressori d'aria a uno o più stadi, sia per applicazioni fisse che mobili.

#### Caratteristiche

**Costi operativi inferiori**

#### Proprietà

Prodotto di eccezionale qualità adatto per ogni tipo di compressore e pompa per vuoto

**Sviluppo del proprio prodotto**

Formulato con olio base di gruppo II di alta qualità

**Tecnologia avanzata**

Eccezionale controllo sui depositi per mantenere pulito il compressore, anche in condizioni difficili

### Specifiche

**DIN**

51506 VDL

**ISO**

**ISO**

6743-3 DAA

**ISO**

**ISO**

6743-3 DAB

**ISO**

6743-3 DAG

6743-3 DAH

6743-3 DVA

### Caratteristiche chimico-fisiche

|  | Metodo    | Unità              | Tipico     |
|--|-----------|--------------------|------------|
| Densità, 15 °C                                 | D 4052    | g/ml               | 0,865      |
| Grado di viscosità ISO                         | -         | -                  | 46         |
| Viscosità cinematica a 40°C                    | D 445     | mm <sup>2</sup> /s | 46,0       |
| Viscosità cinematica a 100°C                   | D 445     | mm <sup>2</sup> /s | 6,9        |
| Indice di viscosità                            | D 2270    | -                  | 105        |
| TAN  | D 974     | mg KOH/g           | 0,12       |
| Punto di scorrimento                           | D 97      | °C                 | -18        |
| Punto di infiammabilità, COC                   | D 92      | °C                 | 228        |
| Colore   | D 1500    | -                  | L 0,5      |
| Ceneri   | D 482     | % mass             | <0,01      |
| Ceneri solfatate                               | D 874     | % mass             | 0,02       |
| Demulsività, acqua distillata, 54,4 °C         | D 1401    | -                  | 40-40-0(5) |
| Schiuma, decantazione di 10 minuti, seq. 1-2-3 | D 892     | ml                 | 0/0/0      |
| Schiuma, 5 minuti di soffiaggio, seq. 1-2-3    | D 892     | ml                 | 10/20/20   |
| Test della ruggine, proc. A e B, 24 h          | D 665     | -                  | pass       |
| Test FZG, A/8.3/90                             | DIN 51354 | load stage         | 11         |

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

## Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Schubert 46 è **1.21 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Per saperne di più, clicca qui

