HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO

Q8 T 45 LS SAE 85W-140

Fluido para ejes API GL-5 LS

Descripción

Q8 T 45 LS SAE 85W-140 es un avanzado fluido para ejes traseros. El producto está especialmente formulado para diferenciales de deslizamiento limitado, gracias a la precisa selección de aceites base refinados y aditivos de magnífica calidad. Cumple la especificación API GL-5 LS para diferenciales de alta carga y de turismos, ejes y transmisiones finales.

Aplicaciones

Q8 T 45 LS SAE 85W-140 está especialmente formulado para ejes traseros con diferenciales de deslizamiento limitado. El lubricante se puede usar como lubricante de engranajes en engranajes hipoides, ejes traseros y transmisiones finales. Cumple la especificación API GL-5 LS para diferenciales de alta carga y de turismos, ejes y transmisiones finales.

Beneficios

- *Excelente deslizamiento limitado (limited slip) debido al aditivo modificador de fricción.*
- *Destacada protección frente al desgaste de ejes.*
- *Destacada protección contra el desgaste y larga la vida de los componentes.*
- *Protección excelente contra el óxido y la corrosión.*

Especificaciones, recomendaciones y aprobaciones

API	GL-5 LS	**Volvo**	97311
Ford	M2C119-A	**ZF**	TE-ML 05C
Ford	M2C154-A	**ZF**	TE-ML 12C
GM	1942382 (90006326)	**ZF**	TE-ML 16E
Hanomag	Specification 511	**ZF**	TE-ML 21C
MIL	L-2105D		

Propiedades

	Método	*Unidad*	*Típicas*
Densidad, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,91*
Grado de viscosidad	*-*	*-*	*SAE 85W-140*
Viscosidad cinemática, 40 °C	*D 445*	*mm²/s*	*376*
Viscosidad cinemática, 100 °C	*D 445*	*mm²/s*	*27.1*
Índice de viscosidad	*D 2270*	*-*	*97*
Viscosidad Brookfield, -26 °C	*D 2983*	*mPa.s*	
Viscosidad Brookfield, -12 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*<150*
Punto de congelación	*D 97*	*°C*	*-21*
Punto de inflamación, V.C.	*D 93*	*°C*	*>200*

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

*La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 T 45 LS SAE 85W-140 es de **1.32** kg CO_2eq / kg.*
Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Para obtener más información, consulte aquí

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE