

## Q8 Verdi 32

Polivalente aceite de circulación

### Descripción

Q8 Verdi 32 es un avanzado y polivalente aceite de circulación con una larga vida útil. Tiene una alta estabilidad térmica y química y protege contra el óxido y la corrosión. Q8 Verdi 32 tiene unas óptimas características de lubricación y propiedades de resistencia al agua.

### Aplicaciones

Q8 Verdi 32 se usa en turbinas hidráulicas, bombas, válvulas y otras aplicaciones que requieren una larga vida útil. Se aplica en sistemas industriales que no necesitan propiedades antidesgaste. Q8 Verdi 32 se recomienda especialmente para aplicaciones en cojinetes lisos y rodamientos, bombas de vacío, bombas hidráulicas y compresores de aire.

### Beneficios

- Amplias aplicaciones de los lubricantes con lo que se necesitan menos productos.
- Altamente adecuado para una gran variedad de aplicaciones
- Aumenta la vida útil reduciendo con ello los costes con la máxima eficiencia
- Gran estabilidad frente a la oxidación
- Óptimas características anticorrosión
- Óptima separación del agua

### Especificaciones & aprobaciones

|     |              |     |            |
|-----|--------------|-----|------------|
| DIN | 51506 VBL    | DIN | 51524-1 HL |
| DIN | 51515-1 L-TD | ISO | 6743-4 HL  |
| DIN | 51517-2 CL   |     |            |

### Propiedades

|                                        | Método | Unidad | Típicas    |
|----------------------------------------|--------|--------|------------|
| Grado de viscosidad ISO                | -      | -      | 32         |
| Color                                  | D 1500 | -      | 1          |
| Densidad, 15 °C                        | D 4052 | g/ml   | 0,876      |
| Densidad, 20 °C                        | D 4052 | g/ml   | 0,871      |
| Viscosidad cinemática, 40 °C           | D 445  | mm²/s  | 32,0       |
| Viscosidad cinemática, 100 °C          | D 445  | mm²/s  | 5,3        |
| Índice de viscosidad                   | D 2270 | -      | 100        |
| Punto de congelación                   | D 97   | °C     | -27        |
| Punto de inflamación, V.A.             | D 92   | °C     | 211        |
| Desaereación, 50 °C                    | D 3427 | min    | 4          |
| Emulsión, agua destilada, 82,2 °C      | D 1401 | -      | 40-40-0(5) |
| Espuma, 5 min burbujeando, sec. 1/2/5  | D 892  | ml     | 10/20/10   |
| Espuma, 10 min reposo, sec. 1/2/4      | D 892  | ml     | 0/0/0      |
| Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h | D 665  | -      | pass       |
| Corrosión al cobre, 100 °C, 3 h        | D 130  | -      | 1          |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

## Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Verdi 32 es de **1.22** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte [aquí](#)



**we  
take  
care**