

## Q8 Verdi 5

Multifunctionele circulatieolie

### Omschrijving

Q8 Verdi 5 is een verbeterde multifunctionele circulatieolie met een lange levensduur. Ze heeft een goede chemische en thermische stabiliteit en beschermt tegen roest en corrosie. Q8 Verdi 5 biedt optimale smeereigenschappen en is waterbestendig.

### Toepassingen

Q8 Verdi 5 wordt gebruikt in waterturbines, in pompen, in kleppen en voor andere toepassingen die een lange levensduur vereisen. Deze olie wordt ook gebruikt in talrijke industriële systemen die geen antislijtage nodig hebben. Q8 Verdi 5 wordt ten zeerste aanbevolen voor glij- en rollagers, vacuümpompen, hydraulische pompen en luchtcompressoren.

### Voordelen

- Meer toepassingen voor smeermiddelen, dus minder producten nodig
- Goed geschikt voor een breed gamma aan toepassingen
- Verlengt de levensduur en dus minimale kosten en maximale efficiëntie
- Voortreffelijke oxidatiestabiliteit
- Optimale anticorrosie-eigenschappen

### Eigenschappen

|                                      | Methode | Eenheid            | Eigenschappen |
|--------------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ISO viscositeitsklasse               | -       | -                  | 5             |
| Dichtheid, 15 °C                     | D 4052  | g/ml               | 0,828         |
| Kinematische viscositeit, 40 °C      | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 5.0           |
| Zuurgetal TAN                        | D 974   | mg KOH/g           | 0.12          |
| Stolpunt                             | D 97    | °C                 | -9            |
| Vlampunt, COC                        | D 92    | °C                 | 135           |
| Kleur                                | D 1500  | -                  | L 1.0         |
| Ontluchting, 50 °C                   | D 3427  | min                | 1             |
| Emulsie, gedest. water, 82.2 °C      | D 1401  | -                  | 40-40-0(5)    |
| Schuim, 5 min blazen, seq, 1/2/3     | D 892   | ml                 | 50/30/50      |
| Schuim, 10 min uitzakken, seq, 1/2/3 | D 892   | ml                 | 0/0/0         |
| Antiroesttest, proc. A en B, 24u     | D 665   | -                  | pass          |
| Koper strip, 3 h, 100 °C             | D 130   | -                  | 1             |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Verdi 5 is **1.21 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**