

Q8 Wagner NS 68

Hoogkwalitatieve leibaanolie

Omschrijving

Q8 Wagner NS 68 is een voortreffelijke leibaanolie en zorgt voor uitstekende slijtagebescherming dankzij de sterke oliefilm. De olie biedt een goede waterafscheiding bij contact met snijvloeistoffen op basis van water, zoals wordt aangetoond in de SKC-compatibiliteitstest. Q8 Wagner NS 68 biedt goede frictie-eigenschappen, is compatibel met metaalbewerkingsvloeistoffen op basis van water en garandeert een voortreffelijke corrosiebescherming van werktuigen.

Toepassingen

Q8 Wagner NS 68 wordt gebruikt bij verticale leibanen van machinewerktuigen. Deze olie is ook geschikt voor systemen die de CLP- (industriële tandwieloliën) of HLP- (hydraulische oliën) specificaties vereisen.

Voordelen

- Langere levensduur en dus minder stilstandtijd van machines
- Bestand tegen op watergebaseerde snijvloeistoffen die onder hoge druk spatten
- Onovertroffen wrijvingsvermindering
- Goed vermogen om ingesloten water te scheiden van olie
- Onovertroffen anticorrosie-eigenschappen
- Minder producten nodig dankzij veelzijdige toepassingen voor smeermiddelen
- Goed geschikt voor diverse activiteiten
- Voortreffelijke slijtageweerstand

Specificaties & goedkeuringen

ANSI/AGMA	9005-E02	ISO	3498 G
DIN	51502 CGLP	ISO	3498 G
DIN	51517-3 CLP	ISO	6743-13 GB
DIN	51524-2 HLP		

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
ISO viscositeitsklasse	-	-	68
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,884
Dichtheid, 20 °C	D 4052	kg/l	0,880
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	68.0
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	8,8
Viscositeitsindex	D 2270	-	100
Stolpunt	D 97	°C	-18
Vlampunt, COC	D 92	°C	220
Kleur	D 1500	-	L 1.0
Antiroesttest, proc. A en B, 24u	D 665	-	pass
Koper strip, 3 h, 100 °C	D 130	-	1

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Wagner NS 68 is **1.24** kg CO₂eq / kg.*

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**