

Q8 Wagner NS 68

Wysokowydajny olej do prowadnic ślizgowych

Opis

Q8 Wagner NS 68 jest doskonałym olejem ślizgowym z doskonałą ochroną przed zużyciem dzięki silnemu filmowi olejowemu. Olej posiada dobre właściwości demulgujące w kontakcie z wodnymi cieczami chłodząco-smarującymi, co wykazano w teście kompatybilności SKC. Q8 Wagner NS 68 zapewnia kontrolowane właściwości cieńsze, jest kompatybilny z wodnymi płynami do obróbki metali i oferuje znakomitą ochronę antykorozyjną narzędzi.

Zastosowania

Q8 Wagner NS 68 jest stosowany w prowadnicach poziomych obrabiarek. Olej ten ma również zastosowanie w układach wymagających specyfikacji CLP (oleje do przekładni przemysłowych) lub HLP (oleje hydrauliczne).

Korzyści

- Wydłużona żywotność sprzętu, a tym samym mniej przestojów maszyn
- Ograniczone zapotrzebowanie na produkty dzięki wszechstronnym zastosowaniom środków smarnych
- Ochrona przed wysokociśnieniowym rozpryskiwaniem wodnych cieczy chłodząco-smarujących
- Doskonałe zmniejszenie tarcia
- Wysoka zdolność do oddzielania wody porwanej od oleju
- Doskonała charakterystyka antykorozyjna
- Doskonałe dopasowanie do różnych zastosowań
- Doskonała odporność na zużycie

Specyfikacje i aprobaty

ANSI/AGMA	9005-E02	ISO	3498 G
DIN	51502 CGLP	ISO	3498 G
DIN	51517-3 CLP	ISO	6743-13 GB
DIN	51524-2 HLP		

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Klasa lepkości ISO	-	-	68
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0,884
Gęstość, 20 °C	D 4052	kg/l	0,880
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	68.0
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	8,8
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	100
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-18
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	220
Barwa	D 1500	-	L 1.0
Test na rdzę, Proc. A i B, 24 godz.	D 665	-	pass
Płytką miedzianą, 3 h, 100 °C	D 130	-	1

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Wagner NS 68 wynosi **1.24 kg CO₂eq / kg**.

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**