

Q8 Auto 15 V

Synthetische vloeistof met verlengde verversingsintervallen voor automatische transmissies.

Omschrijving

Q8 Auto 15 V is een onovertroffen synthetische olie voor automatische transmissies van zware voertuigen. Het product is speciaal geformuleerd voor trucks, bussen en militair materiaal onder zware omstandigheden.

Toepassingen

Q8 Auto 15 V is ontwikkeld voor zware omstandigheden. Het is speciaal ontwikkeld voor Voith DIWA-transmissies die Voith ATF-specificatie Voith 150.014524.xx vereisen en moet pas na 180.000 km worden vervast. Het product is ook aanbevolen voor ZF, MAN, Volvo en Mercedes-Benz.

Voordelen

- Onovertroffen slijtagebescherming en verlengt de levensduur van de onderdelen.
- Onovertroffen bescherming tegen roest en corrosie.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Daimler Truck AG	DTFR 13C170 (MB 236.9)	Voith	H55.6336.xx (120.000km)
MAN	339 Type V3	Voith	Service Bulletin 013/118 (120.000km)
MAN	339 Type Z12	Voith	Service Bulletin 013/118 (180.000km)
MAN	339 Type Z3	Volvo	97341 (AT 101)
Voith	150.014524.xx (180.000km)	ZF	TE-ML 14C
Voith	H55.6335.xx (60.000km)	ZF	TE-ML 20C

Blauwe kleur = officieel goedgekeurd

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,85
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	40
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	7.35
Viscositeitsindex	D 2270	-	151
Brookfield viscositeit, -40 °C	D 2983	Pa.s	12.0
Stolpunt	D 97	°C	-45
Vlampunt, COC	D 92	°C	>200

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Auto 15 V is **1.67 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

