

Q8 Formula F1 10W-60

Huile moteur synthétique pour voitures de tourisme évoluant dans des conditions de course

Description

Q8 Formula F1 10W-60 est une huile moteur synthétique hautes performances adaptée à toutes les saisons, conçue pour offrir une protection de moteur supérieure dans des conditions de conduite intenses (extrêmes ?), plus particulièrement en compétition. Le produit est formulé pour résister aux pressions d'huile élevées et assure une excellente solidité du film d'huile pour protéger le moteur contre l'usure.

Applications

Q8 Formula F1 10W-60 est formulée pour les véhicules équipés de moteurs essence ou diesel, atmosphériques ou turbocompressés. Elle est recommandée pour les moteurs multisoupapes à catalyseur affichant les plus hautes performances et pour les voitures de sport hautes performances.

Avantages

- Performances remarquables du moteur dans différentes conditions de conduite.
- Film d'huile à résistance supérieure qui prévient l'usure du moteur.
- Protection supérieure contre la rouille et la corrosion.
- Meilleure prévention d'usure de sa catégorie garantissant une longue durée de vie du moteur.

Spécifications, recommandations et approbations

ACEA

A3/B4

API

SP

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,875
Classe de viscosité	-	-	SAE 10W-60
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	162
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	23.0
Indice de viscosité	D 2270	-	171
Viscosité à haute température & taux de cisaillement élevé	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=5.5
Viscosité apparente, -25°C	D 5293	mPa.s	6600
Point d'écoulement	D 97	°C	-24
Point d'éclair, P-M	D 93	°C	215
Borderline Pumping Temp.	D 3829	°C	-27

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Formula F1 10W-60, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.76** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

