

Q8 da Vinci AM 4

Heel lichte ontkistingsolie met uitzonderlijk antineveleigenschappen

Omschrijving

Q8 da Vinci AM 4 is een onovertroffen solventvrije ontkistingsolie met roestremmers en anti-neveladditieven om inademing van dampen te voorkomen. De reactieve laag in deze gebruiksvriendelijke olie vormt een laag tussen het beton en de mal. De additieven in deze laag zorgen voor een zuivere ontkisting. Q8 da Vinci AM 4 staat garant voor een uitzonderlijk gladde oppervlakteafwerking van het beton en een zuivere mal.

Toepassingen

Q8 da Vinci AM 4 wordt gebruikt bij de ontkisting van prefab funderingspalen in beton en bouwplaatselementen zoals vloeren, trappen en balkons. Het wordt gebruikt op stalen mallen en mallen in gelaagd hout. Q8 da Vinci AM 4 wordt ook gebruikt als antikleefolie voor asfaltfabrieken, voor asfaltvrachtwagens en voor reinigingsgereedschap op de werf.

Voordelen

- Buitengewoon doeltreffende ontkisting
- Verrijkt met speciale additieven
- Lichte kleur
- Voortreffelijke antiroestkenmerken
- Gebruiksvriendelijk
- Duurzame & betrouwbare eindproductkwaliteit
- Voortreffelijke glad oppervlakte
- Voorkomt vastkleven

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Uiterlijk	Visual	-	Bright and Clear
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,813
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	4,0
Stolpunt	D 97	°C	-24
Vlampunt, COC	D 92	°C	128
Antiroesttest, proc. A en B, 24u	D 665	-	pass

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

De Q8 da Vinci reeks moet gelijkmatig en spaarzaam met lagedrukspuit of een borstel worden aangebracht op een droog oppervlak, bij voorkeur onmiddellijk na het strippen. Bij gebruik op vers of onbewerkt hout kan een tweede laag nodig zijn.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 da Vinci AM 4 is **1.26 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

