

Q8 Auto ETF HD

Voordelen

-
-
-
-

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

MAN

M 3703

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,828
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	36.1
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	7.1
Viscositeitsindex	D 2270	-	159
Stolpunt	D 97	°C	-66
Vlampunt, COC	D 92	°C (°F)	207

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Auto ETF HD is **3.37** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF



VINCOTTE