

## Q8 Bach RFX 4

Hoogkwalitatieve volle koudwalsolie voor roestvrij staal, koper en koperlegeringen

### Omschrijving

Q8 Bach RFX 4 is een hoogkwalitatieve volle koudwalsolie voor ferrometalen zoals roestvrij staal en koper. Dankzij de extreme pressure additieven is dit product de ideale oplossing voor de productie van metalen strips. Bovendien staat het garant voor minder slijtage van de walsrollen en een verbeterde oppervlakteafwerking. Q8 Bach RFX 4 biedt uitstekende oxidatiestabiliteit, roestbescherming en zorgt voor een voortreffelijke smering en continue bescherming. Het product is specifiek ontworpen voor kwartowalsen met hoge snelheid, maar tevens ook geschikt voor alle type koudwalsoperaties.

### Toepassingen

Q8 Bach RFX 4 is ontworpen voor alle soorten koudwalsen, zowel met hoge als met lage snelheid, voor metalen strips, zoals roestvrij staal, koper en koperlegeringen. Het brede aanbod aan metalen, de koudwalsomstandigheden en de milieueisen creëren mogelijk klantspecifieke vereisten. De op maat gemaakte vloeistofsamenstelling is een manier om tegemoet te komen aan deze vereisten en om de prestatie te optimaliseren.

### Gebruikersinstructies

Om de kwaliteit te waarborgen, is het raadzaam om het product binnen te bewaren, waar het is beschermd tegen vorst, water en direct zonlicht.

### Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad voor instructies over het veilige gebruik van het product en eventuele milieurisico's.

### Eigenschappen

|                                 | Methode | Eenheid            | Eigenschappen  |
|---------------------------------|---------|--------------------|----------------|
| Dichtheid, 15 °C                | D 4052  | g/ml               | 0.83           |
| Kinematische viscositeit, 40 °C | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 5              |
| Zuurgetal TAN                   | D 974   | mg KOH/g           | < 0.05         |
| Vlampunt, COC                   | D 92    | °C                 | 130            |
| As                              | D 482   | % mass             | < 0.01         |
| Koper strip, 3 h, 100 °C        | D 130   | -                  | 1a             |
| Uiterlijk                       | Visual  | -                  | Bright & Clear |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

### Opmerkingen

Gelieve contact op te nemen met uw Q8Oils-vertegenwoordiger voor verder advies en ondersteuning betreffende uw specifieke toepassing en apparatuur.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Bach RFX 4 is **1.31 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

