

Q8 Formula Exclusive RN FE R 0W-20

Omschrijving

Q8 Formula Exclusive RN FE 0W-20 is een synthetische motorolie die een uitzonderlijk laag brandstofverbruik en langere verversingsintervallen biedt. Dit product biedt superieure bescherming tegen slijtage, roest en afzettingen. De low SAPS-technologie voor Euro 6 uitlaten biedt ultieme bescherming voor nabehandelingssystemen. Speciaal ontwikkeld voor het verlagen van het brandstofverbruik: tot 3,0% verbetering aangetoond in de M111 FE-motortest.

Toepassingen

Speciaal ontwikkeld voor Renault personenwagens met Euro 6 motoren die Renault RN 17FE vereisen

Voordelen

- Uitzonderlijke brandstofbesparing van meer dan 3%.
- Uitzonderlijke motorprestaties in verschillende rijomstandigheden.
- Uitstekende motorbescherming na koude start.
- Langere olieversingsintervallen
- De beste slijtagepreventie voor een lange levensduur van de motor.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Renault

RN17 FE

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
ISO viscositeitsklasse	-	-	0W-20
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,841
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	39.4
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	8.1
Viscositeitsindex	D 2270	-	187
Schijnbare viscositeit -35°C	D 5293	mPa.s	4600
Stolpunt	D 97	°C	-45
Vlampunt, COC	D 92	°C	204
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>2.6

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Exclusive RN FE R 0W-20 is **1.46 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

