

Q8 Formula F1 Racing 5W-50

Synthetische motorolie voor personenwagens voor raceomstandigheden.

Omschrijving

Q8 Formula F1 Racing 5W-50 is een hoogwaardige synthetische motorolie voor het hele jaar door, ontworpen voor superieure motorbescherming onder intense rijomstandigheden, met name racen. Het product is geformuleerd om hoge oliedruk te behouden en een uitstekende oliefilmsterkte te leveren om de motor tegen slijtage te beschermen.

Toepassingen

Q8 Formula F1 Racing 5W-50 is geformuleerd voor voertuigen met benzine- of dieselmotoren met normale aanzuiging of turbocompressor. Het wordt vooral aanbevolen voor krachtige motoren met meerdere kleppen en een katalysator en krachtige sportwagens. Aanbevolen voor natuurlijke aanzuiging van Porsche-motoren.

Voordelen

- Onovertroffen motorprestaties in extreme rijomstandigheden
- Onovertroffen oliefilmsterkte in alle werksomstandigheden.
- Uitzonderlijke motorbescherming dankzij stabiele olieviscositeit.
- Onovertroffen viscositeitsindex biedt sterke smeermiddelfilm in alle werksomstandigheden.
- De lage vluchtigheid door het gebruik van synthetische basisoliën zorgt voor minimaal olieverbruik.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

ACEA A3/B4 API SP

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,847
Viscositeitsklasse	-	-	5W-50
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	113
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	17,8
Viscositeitsindex	D 2270	-	176
Viscositeit bij hoge temp. en hoge afschuifsnellheid	CEC-L-36-A-90	mPa.s	>=4.7
Stolpunt	D 97	°C	-51
Vlampunt, P-M	D 93	°C	205
Borderline Pumping Temp	D 3829	°C	-45

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula F1 Racing 5W-50 is **1.71 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

