

Q8 Heinichen 46

Excelente aceite hidráulico detergente basado en zinc

Descripción

Q8 Heinichen 46 es un aceite basado en zinc con una excelente funcionalidad detergente. Este aceite ayuda a dispersar contaminantes, agua u otros sedimentos que pueden causar daños en el equipo. Q8 Heinichen 46 permite mantener limpio el sistema hidráulico y sin que se produzca pérdidas de propiedades hidráulicas. Se utiliza en equipos de movimiento de tierras y aplicaciones en las que podría haber problemas causados por presencia de agua. .

Aplicaciones

Q8 Heinichen 46 es perfecto para sistemas hidráulicos en los que puede haber presencia de agua o en sistemas hidráulicos con riesgo de contaminación, contaminación , como por ejemplo equipos de movimiento de tierras.

Beneficios

- Paradas limitadas gracias a una mayor vida útil de la maquinaria
- Emulsifica el agua retenida
- Excelente propiedades de limpieza
- Excepcionales propiedades frente a la corrosión

Especificaciones & aprobaciones

Bosch Rexroth
DIN

RE 90220 notes
51524-2 HLPD

Eaton Brochure
ISO

03-401-2010
11158 HM

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,874
Grado de viscosidad ISO	-	-	46
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm²/s	46.0
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm²/s	6.72
Índice de viscosidad	D 2270	-	98
Número de ácido total (TAN)	D 974	mg KOH/g	0.4
Punto de congelación	D 97	°C	-24
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	222
Espuma, 10 min reposo, sec. 1/2/4	D 892	ml	0/0/0
Espuma, 5 min burbujeando, sec. 1/2/5	D 892	ml	5/10/5
Ensayo anticorrosión, proc. A y B, 24h	D 665	-	pass
Corrosión al cobre, 100 °C, 3 h	D 130	-	1

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Heinichen 46 es de **1.25 kg CO₂eq / kg**.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

