

## Q8 Rubens WB /b

Grasa de litio compleja para extrema presión

### Descripción

Q8 Rubens WB/b es una destacada grasa polivalente con propiedades para extrema presión. Esta grasa basada en aceite mineral tiene una excelente estabilidad a la rodadura y una larga vida útil. Su color azul permite distinguirla fácilmente durante la aplicación. Q8 Rubens WB/b tiene excelentes características frente al desgaste, una destacada protección frente al óxido y una fácil bombeabilidad. Es resistente a temperaturas de hasta 140 °C.

### Aplicaciones

Q8 Rubens WB/b se utiliza en aplicaciones industriales y de automoción. Se recomienda especialmente para cojinetes planos y rodamientos con alta carga, casquillos y pasadores en aplicaciones industriales, maquinaria todoterreno, equipamiento de construcción, equipamiento de automoción (estándar de Volvo 97720), aplicaciones marinas y maquinaria agrícola.

### Beneficios

- Aumenta la vida útil reduciendo con ello los costes con la máxima eficiencia
- Extraordinariamente alto punto de fusión
- Altamente resistente a la corrosión
- Excelente para aplicaciones en un amplio rango de temperaturas
- Óptima protección frente al desgaste
- Reducción de paradas gracias al aumento de eficiencia del mantenimiento
- Destacada estabilidad a la rodadura
- Excelente capacidad de soportar cargas
- Altamente adecuado para una gran variedad de aplicaciones

### Especificaciones & aprobaciones

|      |               |     |               |
|------|---------------|-----|---------------|
| ASTM | D 4950 GC-LB  | ISO | 6743 L-XCDIB2 |
| DIN  | 51502 KP2N-30 |     |               |

### Propiedades

|                                          | Método | Unidad | Típicas         |
|------------------------------------------|--------|--------|-----------------|
| Tipo de jabón                            | -      | -      | Lithium complex |
| Color                                    | Visual | -      | Blue            |
| Apariencia                               | Visual | -      | Smooth          |
| Consistencia, NLGI                       | NLGI   | -      | NLGI 2          |
| Penetración, trabajada, 25 °C, 60 golpes | D 217  | 0.1 mm | 280             |
| Punto de gota                            | D 566  | °C     | 300             |
| Corrosión al cobre, 100 °C, 24 h         | D 4048 | -      | pass            |
| Ensayo cuatro bolas, carga de soldadura  | IP 239 | N      | 2700            |

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.