

Q8 Schubert 100

Hoogwaardige compressorolie

Description

Q8 Schubert 100 is een hoogwaardige compressorolie op basis van geselecteerde premium basisoliën (Groep II). Dit product is ontwikkeld voor alle zuiger-, rotatie- en schroefcompressoren. Het is ontworpen binnen het 'schone technologie'-programma van Q8Oils en garandeert onovertroffen compressorzuiverheid en een lange levensduur van de olie. Het voldoet aan de uitdagingen van de nieuwste compressoren.

Applications

Alle zuigercompressoren en schroefcompressoren Enkel- en meertraps luchtcompressoren in zowel stationaire als mobiele toepassingen

Features

Lagere werkskosten

Benefits

Universeel product van uitstekende kwaliteit voor elk soort compressor en vacuümpomp

Eigen productontwikkeling

Geformuleerd met Groep II-basisolie van goede kwaliteit

Verbeterde technologie

Voortreffelijke weerstand tegen afzettingen houdt de compressor schoon, zelfs in zware omstandigheden

Specifications & Approvals

DIN	51506 VDL	ISO	6743-3 DAG
ISO	6743-3 DAA	ISO	6743-3 DAH
ISO	6743-3 DAB	ISO	6743-3 DVA

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,869
ISO viscositeitsklasse	-	-	100
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	100
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	11.8
Viscositeitsindex	D 2270	-	107
Zuurgetal TAN	D 974	mg KOH/g	0.12
Stolpunt	D 97	°C	-18
Vlampunt, COC	D 92	°C	260
Kleur	D 1500	-	L 1.0
As	D 482	% mass	<0.01
Sulfaatas	D 874	% mass	0.02
Emulsie, gedest. water, 54.4 °C	D 1401	-	40-37-3(10)
Schuim, 10 min uitzakken, seq, 1/2/3	D 892	ml	0/0/0
Schuim, 5 min blazen, seq, 1/2/3	D 892	ml	10/20/20
Antiroesttest, proc. A en B, 24u	D 665	-	pass
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	11

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 Schubert 100 is **1.21** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

For more info check [here](#)



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

