

## Q8 Schubert 46

Hoogwaardige compressorolie

### Omschrijving

Q8 Schubert 46 is een hoogwaardige compressorolie op basis van geselecteerde premium basisoliën (Groep II). Dit product is ontwikkeld voor alle zuiger-, rotatie- en schroefcompressoren. Het is ontworpen binnen het 'schone technologie'-programma van Q8Oils en garandeert onovertroffen compressorzuiverheid en een lange levensduur van de olie. Het voldoet aan de uitdagingen van de nieuwste compressoren.

### Toepassingen

Alle zuigercompressoren en schroefcompressoren Enkel- en meertraps luchtcompressoren in zowel stationaire als mobiele toepassingen

#### Kenmerken

**Lagere werkingskosten**

#### Voordelen

Universeel product van uitstekende kwaliteit voor elk soort compressor en vacuümpomp

**Eigen productontwikkeling**

Geformuleerd met Groep II-basisolie van goede kwaliteit

**Verbeterde technologie**

Voortreffelijke weerstand tegen afzettingen houdt de compressor schoon, zelfs in zware omstandigheden

### Specificaties & goedkeuringen

|            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|
| <b>DIN</b> | 51506 VDL  | <b>ISO</b> | 6743-3 DAG |
| <b>ISO</b> | 6743-3 DAA | <b>ISO</b> | 6743-3 DAH |
| <b>ISO</b> | 6743-3 DAB | <b>ISO</b> | 6743-3 DVA |

### Eigenschappen

|                                      | Methode   | Eenheid    | Eigenschappen |
|--------------------------------------|-----------|------------|---------------|
| Dichtheid, 15 °C                     | D 4052    | g/ml       | 0,865         |
| ISO viscositeitsklasse               | -         | -          | 46            |
| Kinematische viscositeit, 40 °C      | D 445     | mm²/s      | 46.0          |
| Kinematische viscositeit, 100 °C     | D 445     | mm²/s      | 6.9           |
| Viscositeitsindex                    | D 2270    | -          | 105           |
| Zuurgetal TAN                        | D 974     | mg KOH/g   | 0.12          |
| Stolpunt                             | D 97      | °C         | -18           |
| Vlampunt, COC                        | D 92      | °C         | 228           |
| Kleur                                | D 1500    | -          | L 0.5         |
| As                                   | D 482     | % mass     | <0.01         |
| Sulfaatas                            | D 874     | % mass     | 0.02          |
| Emulsie, gedest. water, 54.4 °C      | D 1401    | -          | 40-40-0(5)    |
| Schuim, 10 min uitzakken, seq, 1/2/3 | D 892     | ml         | 0/0/0         |
| Schuim, 5 min blazen, seq, 1/2/3     | D 892     | ml         | 10/20/20      |
| Antiroesttest, proc. A en B, 24u     | D 665     | -          | pass          |
| FZG Test, A/8.3/90                   | DIN 51354 | load stage | 11            |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

*De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Schubert 46 is **1.21** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.*

*Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.*

*To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.*

*Voor meer informatie raadpleeg deze pagina*



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

