

Q8 T 200 SAE 40

Minerale motorolie voor zware toepassingen

Description

Q8 T 200 SAE 40 is een motorolie voor zware toepassingen en wordt gebruikt in Detroit tweetaktdieselmotoren. Dit smeermiddel biedt optimale bescherming tegen roest, corrosie, slijtage en cilinderpolijsten, een goed waterafscheidend vermogen en een goed draaivermogen. Het voldoet aan de vereiste van maximaal 1,0 % asgehalte die is ingesteld door Detroit Diesel om afzettingen te beperken.

Applications

Q8 T 200 SAE 40 is ontwikkeld voor viertaktdieselmotoren en Detroit Diesel/GM Allison tweetaktdieselmotoren met normale aandrijving of drukvulling. Dit smeermiddel is in eerste instantie bedoeld voor alle Detroit tweetaktdieselmotoren in de landbouw-, vis- en bouwindustrie die in matig tot zwaarbelaste omstandigheden werken waarbij normale verversingsintervallen worden toegepast.

Benefits

- Uitstekende motorreinheid.
- Uitstekende bescherming tegen motorslijtage.
- Uitstekende bescherming tegen roest en corrosie.

Specifications, recommendations and approvals

API	CD-II	Caterpillar	TO-2
API	CF	Detroit Diesel	Two-stroke diesel engines
API	CF-II	GM Allison	Two-stroke diesel engines
Allison	C-3	MIL	L-2104C
CCMC	D2		

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,892
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 40
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	165
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	16.1
Viscositeitsindex	D 2270	-	101
TBN	D 2896	mg KOH/g	7.2
Stolpunt	D 97	°C	-30
Vlampunt, P-M	D 93	°C	232
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	pass 12
Sulfaatas	D 874	% mass	0.9

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 T 200 SAE 40 is **1.31** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

For more info check here



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

