

Q8 T 45 LS SAE 90

Olej do osi LS API GL-5

Opis

Q8 T 45 LS SAE 90 to zaawansowany olej do osi. Produkt ten został opracowany specjalnie dla mechanizmów różnicowych o ograniczonym poślizgu dzięki dokładnemu doborowi rafinowanych olejów bazowych i doskonałej jakości dodatków. Spełnia wymagania specyfikacji API GL-5 LS dla mechanizmów różnicowych, osi i przekładni głównych samochodów ciężarowych i osobowych.

Zastosowania

Q8 T 45 LS SAE 90 jest specjalnie zaprojektowany do tylnych osi z mechanizmami różnicowymi o ograniczonym poślizgu. Może być stosowany jako olej do przekładni w przekładniach hipoidalnych, tylnych osiach i napędach końcowych. Spełnia on wymagania specyfikacji API GL-5 LS dla mechanizmów różnicowych, osi i napędów końcowych samochodów ciężarowych i osobowych.

Korzyści

- Doskonały ograniczony poślizg dzięki specjalnemu dodatkowi modyfikującemu tarcie.
- Znakomita ochrona przed zużyciem osi.
- Znakomita ochrona przed zużyciem i wydłużenie żywotności komponentów.
- Znakomita ochrona przed rdzą i korozją.

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

API	GL-5 LS	Volvo	97311
Ford	M2C119-A	ZF	TE-ML 05C
Ford	M2C154-A	ZF	TE-ML 12C
GM	1942382 (90006326)	ZF	TE-ML 16E
Hanomag	Specification 511	ZF	TE-ML 21C
MIL	L-2105B		

Kolor niebieski = oficjalnie zatwierdzony

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Gęstość, 15 °C	D 4052	g/ml	0.907
Klasa lepkości	-	-	SAE 90
Lepkość kinematyczna, 40 °C	D 445	mm ² /s	170
Lepkość kinematyczna, 100 °C	D 445	mm ² /s	16,7
Wskaźnik lepkości	D 2270	-	104
Temperatura krzepnięcia	D 97	°C	-27
Temperatura zapłonu, COC	D 92	°C	210

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 T 45 LS SAE 90 wynosi **1.32 kg CO₂eq / kg**.

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

