

Q8 T 800 10W-30

API CI-4 en ACEA E7 motorolie op synthetische basis voor zware toepassingen

Description

Q8 T 800 10W-30 is een hoogkwalitatieve motorolie voor zware toepassingen. Ze biedt optimale motorduurzaamheid en voorkomt afzettingen. Dit smeermiddel biedt verbeterde bescherming tegen bore polishing en slijtage van de nokken en cilinders, vermindert de onderhoudskosten en voorkomt corrosie en schuimvorming.

Applications

Q8 T 800 10W-30 is ontworpen voor normaal of turboaangedreven of drukge vulde motoren, met of zonder tussenkoeling. Deze olie wordt aanbevolen voor de meeste zwaarbelaste dieselmotoren voor on- en off-highway- toepassingen. Ze voldoet aan de ACEA E7 en API CI-4 specificatie, alsook aan de vereisten van MAN, MB, Volvo, Caterpillar, Cummins en MTU.

Benefits

- Premiumbescherming tegen motorslijtage.
- Optimale motorbescherming na koudstart.
- Goede bescherming tegen afzettingen op zuigerringen.
- Goede bescherming tegen roest en corrosie.

Specifications, recommendations and approvals

ACEA	E7	Cummins	CES 20077
API	CI-4	Cummins	CES 20078
API	SL	MAN	M 3275-1
Caterpillar	ECF-1a	MB	228.3 (DTFR 15B110)
Caterpillar	ECF-2	Mack	EO-M Plus
Cummins	CES 20071	Renault	RLD
Cummins	CES 20072	Renault	RLD-2
Cummins	CES 20076	Volvo	VDS-2

Properties

	Method	Unit	Typical
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,875
Viscositeitsklasse	-	-	SAE 10W-30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	75
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	11.3
Viscositeitsindex	D 2270	-	146
TBN	D 2896	mg KOH/g	10
Stolpunt	D 97	°C	-45
Vlampunt, COC	D 92	°C	220
Sulfaatas	D 874	% mass	1.3
Borderline Pumping Temp	D 3829	°C	-42

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Sustainability

The product Carbon Footprint (PCF), cradle-to-gate (Q8Oils state of the art facility in Belgium), of Q8 T 800 10W-30 is **1.39** kg CO₂eq / kg.

Please contact Q8Oils to learn more about the positive environmental impact, the handprint, of this product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

For more info check [here](#)



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

