

Q8 Formula Elite FPW 5W-30

Synthetische motorolie voor personenauto's

Omschrijving

Q8 Formula Elite FPW 5W-30 is een superieure prestatie motorolie voor personenauto's. Dit product biedt superieure bescherming tegen motorslijtage en sludgevorming, verlengt verversingsintervallen en is compatibel met nabehandelingssystemen. Q8 Formula Elite FPW 5W-30 heeft de officiële Stellantis FPW9.55535/03 DVR5R slijtagetest en de EP6 E10 test doorstaan en voldoet aan de strenge eisen van Stellantis.

Toepassingen

Q8 Formula Elite FPW 5W-30 is speciaal ontwikkeld voor Stellantis-motoren en geschikt voor personenauto's en bedrijfsvoertuigen met atmosferische of turbogeladen benzine-, LPG- of dieselmotoren Euro 5 en 6 die een mid SAPS-motorolie vereisen. Q8 Formula Elite FPW 5W-30 heeft de officiële Stellantis FPW9.55535/03 DVR5R-slijtagetest en de EP6 E10-test doorstaan.

Voordelen

- Voortreffelijke motorreinheid voor een langere levensduur van de motor.
- Uitmuntende bescherming van de uitlaatkatalysator en de roetfilter.
- Brandstofbesparing van 1 % of meer
- Biedt een matige verlenging van de olieversingsintervallen.
- Uitstekende motorbescherming na koudstart.

Specificaties, aanbevelingen en goedkeuringen

Stellantis FPW 9.55535-03 (V1)

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,852
Viscositeitsklasse	SAE J300	SAE	5W-30
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	71,5
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm ² /s	11,9
Viscositeitsindex	D 2270	-	162
Schijnbare viscositeit -30°C	D 5293	mPa.s	5800
Stolpunt	D 97	°C	-42
Vlampunt, COC	D 92	°C	230
Sulfaatas	D 874	% mass	0,8

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Formula Elite FPW 5W-30 is **1.56 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

