

Germ-Allcard Aludra 30

Voortreffelijke draadtrekolye voor middelgrote/fijne draadafmetingen in aluminium of aluminiumlegering

Omschrijving

Aludra 30 is een laagviskeuze olie met hoge oxidatiestabiliteit voor het trekken van aluminium en aluminiumlegeringen in middelgrote en fijne draadafmetingen op slipmachines. Het is ook geschikt voor afschaaftoepassingen en als smeermiddel voor de afwerkingsstap in draadtrekmachines, waarbij het zorgt voor een schonere en meer heldere draadoppervlakte

Toepassingen

Aludra 30 is geoptimaliseerd voor middelgrote en fijne draadafmetingen voor alle soorten aluminium en aluminiumlegeringen op hogesnelheid slipmachines. Het is ook geschikt voor het afschaven van stangen en aluminiumlegeringen. Dit product, ontwikkeld voor de smering van trekstenen in de afwerkingsfase, zorgt voor een schoon en helder draadoppervlak

Gebruikersinstructies

Om de kwaliteit te waarborgen, is het raadzaam om het product binnen te bewaren, waar het is beschermd tegen vorst en direct zonlicht. Zorg voor horizontale steekgaten om 'ademing' te beperken.

Voor optimale prestaties raden we aan om volgende elementen regelmatig te controleren: watercontaminatie, toenemende viscositeit, zuurtegraad en vaste stoffen na filtratie. Vermijd werking bij bulktemperaturen boven 55 °C.

Milieu, Gezondheid en Veiligheid

Lees altijd het veiligheidsinformatieblad voor instructies over het veilige gebruik van het product en eventuele milieurisico's.

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0.88
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm ² /s	30
Uiterlijk	Visual	-	Bright and clear yellow oil

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Opmerkingen

Gelieve contact op te nemen met uw Q8Oils-vertegenwoordiger voor verder advies en ondersteuning betreffende uw specifieke toepassing en apparatuur.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Germ-Allcard Aludra 30 is **1.34 kg CO₂eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

