

Germ-Allcard Aludra 3993A

Hochgradiger Leistungsschmierstoff für die Aluminiumverseilung und -verdichtung

Beschreibung

Aludra 3993A ist eine Flüssigkeit mit niedriger Viskosität zur Schmierung bei Aluminiumverseilungs- und -verdichtungsanwendungen, wo es für Restschmierung bei Verdichtungswerkzeugen sorgt. Das Produkt ist flüchtig und hinterlässt keine Rückstände auf dem verdichteten Leiter. Es kann auch als Schmierzähigkeitsverstärker für Aludra-Produkte eingesetzt werden, wenn die Ziehölle durch Fremöl kontaminiert werden.

Anwendungen

Aludra 3993A wurde speziell als Schmierzähigkeitsadditiv für die Schmierung bei Aluminium- und Aluminiumlegierungsverseilung entwickelt. Wenn man das Produkt spritzweise oder im kontinuierlichen Fluss anwendet, sorgt es für Restschmierung bei Verdichtungswerkzeugen. Das Produkt ist mit allen Restziehschmierstoffen aus dem Ziehprozess kompatibel. Zusätzlich werden alle Rückstände nach dem Verdichten problemlos in der Glühanlage entfernt, es hat keine nachteilige Auswirkung auf den Aluminiumleiter.

Aludra 3993A kann auch bei jeder Aluminiumdrahtziehyanwendung mit reinem Öl als Schmierzähigkeitsverstärker eingesetzt werden. Die Schmierzähigkeitspackung kann mit Fremdmaterial und Ölen verdünnt werden. Das senkt die Schmierzähigkeit, verringert die Oberflächengüte und verkürzt die Capstan- und Werkzeuglebensdauer. Durch Analysieren der Flüssigkeit im Betrieb und Berechnen des Schmierzähigkeitsgehalts können Zugaben von Aludra 3993A zur Regenerierung der Drahtziehschmierstoffe und Verstärkung der Schmierzähigkeit verwendet werden.

Gebrauchsanweisung

Um dieses Produkt in einwandfreiem Zustand zu erhalten, sollten die Fässer in einem vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützten Gebäude aufbewahrt werden, mit horizontalen Spundlöchern zur Minimierung der Atmung.

Zur Leistungsoptimierung sind die folgenden regelmäßigen Kontrollen zu empfehlen: Wassereintritt, Viskositätserrhöhung, Säuregehalt und Feststoffe durch Filtration. Nicht bei mittleren Temperaturen über 55 °C verwenden.

Umwelt, Gesundheit und Sicherheit

Das Materialsicherheitsdatenblatt enthält Anleitungen für die sichere Handhabung und Umweltbelange.

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Aussehen	Visual	-	bright & clear
Dichte bei 20 °C	D 4052	kg/l	0.89
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm²/s	5.5

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Bitte wenden Sie sich an Ihren Q8Oils-Vertreter, um weitere Ratschläge und Unterstützung für Ihre spezifische Anwendung und Ausrüstung zu erhalten.