

## Q8 Bach XNF 10

Huile de coupe entière non active hautes performances

### Description

Q8 Bach XNF 10 est une huile de coupe entière non active, sans chlore, destinée au perçage profond d'aciers alliés et de métaux non ferreux comme le cuivre et l'aluminium. Sa résistance élevée à l'oxydation procure une longue durée de vie d'huile. Ses propriétés de coupe avancées offrent une finition de surface optimale et prolongent la durée de vie de l'outil, ce qui permet de réduire les coûts.

### Applications

Q8 Bach XNF 10 est spécialement conçue pour les opérations techniques de type de perçage profond

### Mode d'emploi

Pour préserver l'intégrité du produit, les bidons doivent être stockés dans un bâtiment à l'abri du gel et de la lumière directe du soleil.

### Environnement, santé et sécurité

Pour les instructions de manipulation et les questions liées à l'environnement, consultez la fiche de données de sécurité.

### Propriétés

|                                         | Méthode | Unité | Typique |
|-----------------------------------------|---------|-------|---------|
| Densité, 15°C                           | D 4052  | g/ml  | 0.85    |
| Viscosité Cinématique, 40°C             | D 445   | mm²/s | 10      |
| Point d'éclair, COC                     | D 92    | °C    | 154     |
| Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h | D 130   | -     | 1a      |
| Essais quatre billes, charge de soudure | IP 239  | kg    | 500     |

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

### Remarques

Veuillez contacter votre représentant Q8Oils pour obtenir des conseils et une assistance concernant votre application et votre équipement spécifiques.

## Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Bach XNF 10, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.28** kg CO<sub>2</sub>eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

