

Q8 Holst AP 46

Huile hydraulique avancée sans zinc permettant la détection des fuites

Description

Q8 Holst AP 46 dégage une odeur rafraîchissante de pin. Cela aide à détecter rapidement et facilement les fuites d'huile dans le système hydraulique. La filtrabilité et la désémulsibilité exceptionnelles de Q8 Holst AP 46 en font un produit fiable pour les systèmes servo-hydrauliques sensibles. L'excellente stabilité thermique et à l'oxydation de cette huile garantit une longue durée de vie du lubrifiant.

Applications

Q8 Holst AP 46 est idéale pour les applications hydrauliques générales.

Elle est également utilisée dans d'autres applications industrielles comme les pompes, les compresseurs, les roulements et les engrenages faiblement chargés.

Grâce à ses excellentes propriétés de filtrabilité et de désémulsibilité, elle convient parfaitement aux systèmes servo-hydrauliques sensibles.

Q8 Holst AP 46 fournit les performances les plus élevées dans les systèmes sensibles aux contaminants environnementaux.

Avantages

- Détection facile et rapide des fuites d'huile du système hydraulique
- Contient un détecteur olfactif au pin
- Très convivial pour l'utilisateur
- Diminution des arrêts permettant un entretien plus efficace
- Additifs sans zinc
- Protection optimale contre l'usure
- Résistance élevée à la détérioration de l'huile

Spécifications & approbations

DIN

51524-2 HLP

ISO

11158 HM

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Grade de viscosité ISO	-	-	46
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,874
Couleur	D 1500	-	L 0.5
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm ² /s	46
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm ² /s	6.77
Indice de viscosité	D 2270	-	98
Indice d'acide TAN	D 974	mg KOH/g	0.10
Point d'écoulement	D 97	°C	-27
Point d'éclair, COC	D 92	°C	218
Désaération, 50 °C	D 3427	min	3
Emulsion, eau distillée à 54.4°C	D 1401	-	40-40-0 (10)
Essai antirouille, Procédure A & B, 24 h	D 665	-	pass
Corrosion sur lame de cuivre, 100°C, 3h	D 130	-	1a
Essai FZG, A/8,3/90	DIN 51354	load stage	>12

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Holst AP 46, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.23** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

