

Q8 Holst AP 46

Verbeterde lekdetecterende zinkvrije hydraulische olie

Omschrijving

Q8 Holst AP 46 verspreidt een verfrissende dennengeur. Dankzij deze eigenschap worden olielekken in het hydraulische systeem snel en gemakkelijk opgespoord. Door de voortreffelijke filterbaarheid en waterafscheiding is Q8 Holst 46 uiterst betrouwbaar voor delicate hydraulische servosystemen. De uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit garandeert een lange levensduur van het smeermiddel.

Toepassingen

Q8 Holst AP 46 is ideaal voor algemene hydraulische toepassingen.

De olie wordt ook gebruikt in andere industriële toepassingen, zoals laagbelaste tandwielen, pompen, compressoren en lagers.

Dankzij de uitstekende filterbaarheid en waterafscheiding is ze perfect geschikt voor delicate hydraulische servosystemen.

Q8 Holst AP 46 biedt uitstekende prestaties in systemen die heel gevoelig zijn voor contaminanten.

Voordelen

- Snel en gemakkelijk opsporen van olielekken in het hydraulische systeem
- Geeft een dennengeur af
- Heel gebruiksvriendelijk
- Beperkt de stilstandtijd wat leidt tot hogere onderhoudsefficiëntie
- Zinkvrije additieven
- Optimale slijtagebescherming
- Goed bestand tegen oliedegradatie

Specificaties & goedkeuringen

DIN 51524-2 HLP **ISO** 11158 HM

Eigenschappen

	Methode	Eenheid	Eigenschappen
ISO viscositeitsklasse	-	-	46
Dichtheid, 15 °C	D 4052	g/ml	0,874
Kleur	D 1500	-	L 0.5
Kinematische viscositeit, 40 °C	D 445	mm²/s	46
Kinematische viscositeit, 100 °C	D 445	mm²/s	6.77
Viscositeitsindex	D 2270	-	98
Zuurgetal TAN	D 974	mg KOH/g	0.10
Stolpunt	D 97	°C	-27
Vlampunt, COC	D 92	°C	218
Ontluchting, 50 °C	D 3427	min	3
Emulsie, gedest. water, 54.4 °C	D 1401	-	40-40-0 (10)
Antiroesttest, proc. A en B, 24u	D 665	-	pass
Koper strip, 3 h, 100 °C	D 130	-	1a
FZG Test, A/8.3/90	DIN 51354	load stage	>12

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Holst AP 46 is **1.23** kg CO₂eq / kg.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

