

Q8 Trans XGS 75W-140

Fluide de transmission SAE J 2360 entièrement synthétique

Description

Q8 Trans XGS 75W-140 est un fluide de transmission supérieur conçu pour les organes d'entraînement à usage intensif nécessitant une fluidité particulière à faible température. Le produit offre la meilleure protection contre l'usure et les pressions extrêmes grâce à sa stabilité remarquable à températures faibles ou élevées. Cela se traduit par une lubrification optimale des essieux hypoides et non hypoides.

Applications

Q8 Trans XGS 75W-140 est conçu pour les équipements à usage intensif, tels que les essieux arrière, les réductions finales et certaines transmissions manuelles, nécessitant une fluidité spéciale à faible température. Il répond aux exigences des spécifications Scania STO 1:0, MAN 341 type E3 et ZF TE-ML 05B et 12B.

Avantages

- Excellente fluidité à basse température et plage étendue de températures de fonctionnement.
- Réduction exceptionnelle des frottements internes.
- Protection exceptionnelle contre l'usure des essieux.
- Protection remarquable contre l'usure dans des conditions de fonctionnement ultra-exigeantes.
- Excellente protection contre la rouille et la corrosion.

Specifications / Recommendations / Approvals

API	GL-4	Mack	GO-J
API	GL-5	Scania	STO 1:0 *
Ford	M2C192-A	ZF	TE-ML 02B
MAN	3343 Type S	ZF	TE-ML 05B
MAN	341 Type E3	ZF	TE-ML 12B
MB	235.8 (DTFR 12B140)	ZF	TE-ML 16F
MIL	PRF-2105E		

* En attente d'approbation

Propriétés

	Méthode	Unité	Typique
Densité, 15°C	D 4052	g/ml	0,873
Classe de viscosité	-	-	SAE 75W-140
Viscosité Cinématique, 40°C	D 445	mm²/s	186
Viscosité Cinématique, 100°C	D 445	mm²/s	24.9
Indice de viscosité	D 2270	-	166
Viscosité Brookfield, -40°C	D 2983	Pa.s	145
Point d'écoulement	D 97	°C	-42
Point d'éclair, COC	D 92	°C	208

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Trans XGS 75W-140, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.87** kg CO₂eq / kg.

Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Pour plus d'informations, consultez ce lien



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

