

## Q8 Verdi 320

Multifunctionele circulatieolie

### Omschrijving

Q8 Verdi 320 is een verbeterde multifunctionele circulatieolie met een lange levensduur. Ze heeft een goede chemische en thermische stabiliteit en beschermt tegen roest en corrosie. Q8 Verdi 320 biedt optimale smeereigenschappen en is waterbestendig.

### Toepassingen

Q8 Verdi 320 wordt gebruikt in waterturbines, in pompen, in kleppen en voor andere toepassingen die een lange levensduur vereisen. Deze olie wordt ook gebruikt in talrijke industriële systemen die geen antislijtage nodig hebben. Q8 Verdi 320 wordt ten zeerste aanbevolen voor glij- en rollagers, vacuümpompen, hydraulische pompen en luchtcompressoren.

### Voordelen

- Minder producten nodig dankzij veelzijdige toepassingen voor smeermiddelen
- Heel veelzijdig
- Verlengt de levensduur en dus minimale kosten en maximale efficiëntie
- Goed bestand tegen veroudering
- Optimale anticorrosie-eigenschappen
- Voortreffelijke waterafscheiding

### Specificaties & goedkeuringen

|     |            |     |            |
|-----|------------|-----|------------|
| DIN | 51506 VBL  | DIN | 51524-1 HL |
| DIN | 51517-2 CL | ISO | 6743-4 HL  |

### Eigenschappen

|                                      | Methode | Eenheid            | Eigenschappen |
|--------------------------------------|---------|--------------------|---------------|
| ISO viscositeitsklasse               | -       | -                  | 320           |
| Kleur                                | D 1500  | -                  | 3,5           |
| Dichtheid, 15 °C                     | D 4052  | g/ml               | 0,899         |
| Dichtheid, 20 °C                     | D 4052  | g/ml               | 0,894         |
| Kinematische viscositeit, 40 °C      | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 320           |
| Kinematische viscositeit, 100 °C     | D 445   | mm <sup>2</sup> /s | 25            |
| Viscositeitsindex                    | D 2270  | -                  | 100           |
| Stolpunt                             | D 97    | °C                 | -12           |
| Vlampunt, COC                        | D 92    | °C                 | 250           |
| Emulsie, gedest. water, 82.2 °C      | D 1401  | -                  | 40-40-0(20)   |
| Schuim, 5 min blazen, seq, 1/2/3     | D 892   | ml                 | 10/20/10      |
| Schuim, 10 min uitzakken, seq, 1/2/3 | D 892   | ml                 | 0/0/0         |
| Antiroesttest, proc. A en B, 24u     | D 665   | -                  | pass          |
| Koper strip, 3 h, 100 °C             | D 130   | -                  | 1             |

Bovenstaande cijfers zijn geen specificatie. Het zijn typische cijfers verkregen binnen productietoleranties.

## Duurzaamheid

De Carbon Footprint (PCF) van het product, van cradle-to-gate (Q8Oils blending plant Antwerpen), van Q8 Verdi 320 is **1.22 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Neem contact op met Q8Oils voor meer informatie over de positieve invloed op het milieu, de handafdruk, van dit product.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Voor meer informatie raadpleeg deze pagina



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

