

## Q8 Verdi 550

Uniwersalny olej obiegowy

### Opis

Q8 Verdi 550 to zaawansowany wielozadaniowy olej obiegowy o długiej żywotności. Charakteryzuje się wysoką stabilnością chemiczną i termiczną oraz chroni przed rdzą i korozją. Q8 Verdi 550 posiada optymalne właściwości smarne oraz właściwości wodoodporne.

### Zastosowania

Q8 Verdi 550 jest stosowany w turbinach wodnych, pompach, zaworach i innych aplikacjach, które wymagają długiej żywotności. Jest on stosowany w różnych systemach przemysłowych, które nie wymagają działania przeciwzużyciowego. Q8 Verdi 550 jest wysoce zalecany do łożysk ślizgowych i tocznych, pomp próżniowych, pomp hydraulicznych i aplikacji sprężarek powietrza.

### Korzyści

- Obszerne zastosowania środków smarnych, a więc ograniczona ilość potrzebnych produktów
- Wydłużony czas eksploatacji, a tym samym minimalne koszty i maksymalna wydajność
- Doskonale nadaje się do szerokiego zakresu zastosowań
- Wyjątkowa stabilność oksydacyjna
- Optymalne właściwości antykorozyjne
- Optymalna separacja wody

### Właściwości

|                                                 | Metoda | Jednostka          | Typowy      |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------|-------------|
| Klasa lepkości ISO                              | -      | -                  | 550         |
| Gęstość, 15 °C                                  | D 4052 | g/ml               | 0,905       |
| Lepkość kinematyczna, 40 °C                     | D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 550         |
| Lepkość kinematyczna, 100 °C                    | D 445  | mm <sup>2</sup> /s | 34.8        |
| Wskaźnik lepkości                               | D 2270 | -                  | 97          |
| Całkowita liczba kwasowa                        | D 974  | mg KOH/g           | 0.12        |
| Temperatura krzepnięcia                         | D 97   | °C                 | -6          |
| Temperatura zapłonu, COC                        | D 92   | °C                 | 305         |
| Emulsja, woda destylowana, 82,2 °C              | D 1401 | -                  | 40-40-0(15) |
| Pienienie, 5 min rozdmuchiwanie, kolejno. 1-2-3 | D 892  | ml                 | 10/20/10    |
| Pienienie, 10 min osiadania, nast. 1-2-3        | D 892  | ml                 | 0/0/0       |
| Test na rdzę, Proc. A i B, 24 godz.             | D 665  | -                  | pass        |
| Płytką miedzianą, 3 h, 100 °C                   | D 130  | -                  | 1           |

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

## Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Verdi 550 wynosi **1.22 kg CO<sub>2</sub>eq / kg**.

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Więcej informacji można znaleźć tutaj



**we  
take  
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT  
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:  
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

