

Q8 Trans XGS 75W-140

Fluido de transmisión completamente sintético SAE J 2360

Descripción

Q8 Trans XGS 75W-140 es un superior fluido de transmisión desarrollado para elementos de transmisión de alta carga, que requieran una fluidez especial a baja temperatura. El producto ofrece la máxima protección frente a la presión extrema y desgaste, gracias a su excepcional estabilidad tanto a altas como a bajas temperaturas. Con ello se consigue una lubricación optimizada de ejes hipoides y no hipoides.

Aplicaciones

Q8 Trans XGS 75W-140 está desarrollado para elementos de alta carga en maquinaria minera o de construcción, como ejes traseros, transmisiones finales y determinadas transmisiones manuales, que requieran fluidez a baja temperatura. Cumple los requisitos de Scania STO 1:0, MAN 341 Tipo E3 y ZF TE-ML 05B y 12B.

Beneficios

- Excelente fluidez a baja temperatura y amplio intervalo de temperaturas de operación.
- Destacada reducción del rozamiento interno.
- Destacada protección frente al desgaste de ejes.
- Excepcional protección frente al desgaste en condiciones de funcionamiento de alta carga.
- Protección excelente contra el óxido y la corrosión.

Specifications / Recommendations / Approvals

API	GL-4	Mack	GO-J
API	GL-5	SAE	J 2360
Ford	M2C192-A	Scania	STO 1:0 *
MAN	3343 Type S	ZF	TE-ML 02B
MAN	341 Type E3	ZF	TE-ML 05B
MB	235.8 (DTFR 12B140)	ZF	TE-ML 12B
MIL	PRF-2105E	ZF	TE-ML 16F

* Aprobación pendiente

Propiedades

	Método	Unidad	Típicas
Densidad, 15 °C	D 4052	g/ml	0,873
Grado de viscosidad	-	-	SAE 75W-140
Viscosidad cinemática, 40 °C	D 445	mm²/s	186
Viscosidad cinemática, 100 °C	D 445	mm²/s	24.9
Índice de viscosidad	D 2270	-	166
Viscosidad Brookfield, -40 °C	D 2983	Pa.s	145
Punto de congelación	D 97	°C	-42
Punto de inflamación, V.A.	D 92	°C	208

Las cifras anteriores no son una especificación. Son cifras típicas obtenidas dentro de las tolerancias de producción.

Sostenibilidad

La Huella de Carbono del producto (PCF), de la cuna a la puerta (instalaciones de última generación de Q8Oils en Bélgica), de Q8 Trans XGS 75W-140 es de **1.87** kg CO₂eq / kg.

Por favor, contacte a Q8Oils para obtener más información sobre el impacto ambiental positivo, la huella positiva, de este producto.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Para obtener más información, consulte aquí



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

