KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Q8 Auto MV

Syntetyczny olej do automatycznych skrzyń biegów

Opis

Q8 Auto MV to najwyższej jakości syntetyczny olej do automatycznych skrzyń biegów przeznaczony do wielu pojazdów. Ze względu na swoje właściwości oszczędzające paliwo i wielozadaniowość, minimalizuje koszty magazynowania. Ten wyjątkowy produkt jest kompatybilny z pojazdami, które wymagają oleju o niskiej lepkości i jest odpowiedni dla szerokiej gamy europejskich, japońskich i koreańskich samochodów osobowych.

Zastosowania

Q8 Auto MV może być stosowany w szerokiej gamie europejskich, japońskich i koreańskich samochodów osobowych z automatycznymi skrzyniami biegów. olej został specjalnie zaprojektowany do skrzyń biegów ZF 6HP/8HP/9HP, MB, Aisin Warner, GM i Ford, w których stosuje się olej do automatycznych skrzyń biegów o niskiej lepkości.

Korzyści

- *Doskonała ochrona przed zużyciem i wydłużenie żywotności komponentów.*
- *Optymalna charakterystyka tarcia nawet w niskich temperaturach*
- *Wyjątkowa kompatybilność z elastomerami*

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

Aisin Warner	JWS AW-1	**MB**	236.15
BMW/MINI	83 22 0 142 516	**MB**	236.17
BMW/MINI	83 22 0 163 514	**MB**	236.41
BMW/MINI	83 22 0 397 114	**Mazda**	ATF FZ
Ford	Mercon LV	**Mitsubishi**	ATF-J3
GM	Dexron VI	**Nissan**	Matic S
GM	GMN10060	**Toyota**	ATF WS including Toyota hybrid system
Honda	DW-1	**VAG**	VW G 052 533
Hyundai/Kia	SP-IV	**VAG**	VW G 055 005 (ZF LifeguardFluid 6)
Hyundai/Kia	SPH-IV	**VAG**	VW G 055 162 (ZF LifeguardFluid 6 Plus)
JASO	M315 Type 1A	**VAG**	VW G 055 540
Jaguar Land Rover	Fluid 8432	**VAG**	VW G 060 162 (ZF LifeguardFluid 8)
MB	236.12	**ZF**	TE-ML 09
MB	236.14		

Właściwości

	Metoda	*Jednostka*	*Typowy*
Gęstość, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,846*
Lepkość kinematyczna, 40 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*28.5*
Lepkość kinematyczna, 100 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*5.8*
Wskaźnik lepkości	*D 2270*	*-*	*151*
Lepkość Brookfielda, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*11*
Temperatura krzepnięcia	*D 97*	*°C*	*-45*
Temperatura zapłonu, P-M	*D 93*	*°C*	*> 200*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Uwagi

Karta techniczna produktu zawiera wybór specyfikacji, pełny przegląd dostępny jest na stronie internetowej Q8Oils.

Zrównoważony rozwój

Węglowy ślad węglowy produktu (PCF), od miejsca produkcji do bramki (nowoczesny zakład Q8Oils w Belgii), produktu Q8 Auto MV wynosi ***1.38*** *kg CO_2eq / kg.*

Skontaktuj się z Q8Oils, aby dowiedzieć się więcej o pozytywnym wpływie tego produktu na środowisko.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Więcej informacji można znaleźć tutaj

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE