SCHEDA TECNICA

Q8 T 2500

Olio sintetico per trasmissioni e impianti idraulici adatto a condizioni di lavoro estreme.

Descrizione

Il Q8 T 2500 è un olio sintetico a bassa viscosità per trasmissioni e impianti idraulici con un'eccellente capacità antiabrasiva nelle condizioni di lavoro più estreme. Riduce il rumore dei freni bagnati e permette una frenata più fluida grazie alla sua elevata stabilità alle alte temperature. Il Q8 T 2500 offre un'eccellente stabilità all'ossidazione, eccezionali proprietà lubrificanti e protegge contro la ruggine e la corrosione.

Applicazioni

Il Q8 T 2500 viene utilizzato per gli equipaggiamenti Volvo Construction che richiedono il fluido Volvo WB 102. È utilizzato per lubrificare trasmissioni, freni/frizioni bagnati e sistemi idraulici. Quest' olio soddisfa anche i requisiti di altri produttori originali (OEM) come ZF.

Proprietà

- *Magnifica stabilità all'ossidazione*
- *Proprietà di attrito eccezzionali per un funzionamento regolare del freno.*
- *Eccezionale conservazione della viscosità per la massima protezione degli ingranaggi.*
- *Limita il rumore del freno in bagno d'olio, limitando l'usura della piastra di attrito.*
- *Eccellente risposta dei componenti idraulici.*

Specifiche

API	GL-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1110
Allison	C-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1127-B
Case	MS 1206	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3505	**New Holland**	NH 410-C
Case New Holland	MAT 3525	**Volvo**	97304 (WB 102)
Case New Holland	MAT 3526	**ZF**	TE-ML 03E
Ford	M2C86-C	**ZF**	TE-ML 03F
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 05F
John Deere	JDM J20D	**ZF**	TE-ML 06K
Kubota	Super UDT2		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Gradazione SAE	*SAE J306*	*SAE*	*75W-75*
Densità, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,859*
Densità, 20°C	*D 4052*	*g/ml*	*0,856*
Viscosità cinematica a 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*39.5*
Viscosità cinematica a 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*7.7*
Indice di viscosità	*D 2270*	*-*	*181*
Viscosità Brookfield, -40 °C	*D 2983*	*Pa.s*	*18,5*
Punto di scorrimento	*D 97*	*°C*	*-48*
Punto di infiammabilità, COC	*D 92*	*°C*	*228*

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Osservazioni

La scheda tecnica del prodotto include solo una selezione di specifiche. Per una panoramica completa, si consiglia di consultare il sito web di Q8Oils.

Sostenibilità

*La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 T 2500 è **1.36** kg CO_2eq / kg.*
Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Per saperne di più, clicca qui

we take care

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

VINÇOTTE