KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

Q8 Terra 2200 LN (80W)

Doskonały olej przekładniowy i hydrauliczny dla rolnictwa i budownictwa

Opis

Q8 Terra 2200 LN to najwyższej jakości uniwersalny olej przekładniowy do ciągników. Został opracowany, aby zapewnić wyjątkową ochronę maszynom terenowym, budowlanym i rolniczym. Ten wszechstronny olej spełnia wymagania API i wielu producentów OEM, takich jak Deutz, Volvo, CAT i Allison. Q8 Terra 2200 LN poprawia trwałość, zwiększa komfort pracy operatora i podnosi wydajność.

Zastosowania

Q8 Terra 2200 LN jest stosowany jako środek smarny w maszynach pozadrogowych, budowlanych i rolniczych. Stosuje się go jako olej zanurzony w płynie hamulcowym/sprzęgłowym, olej hydrauliczny, olej przekładniowy lub olej do osi (UTTO).

Korzyści

- *Ograniczenie hałasu mokrego hamulca przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia warstwy ochronnej.*
- *Znakomite właściwości cieczy hydraulicznej.*
- *Znakomita ochrona przed korozją elementów wyposażenia.*
- *Znakomita kompatybilność z konwencjonalnymi elastomerami.*
- *Doskonałe zapobieganie tworzeniu się piany.*

Specyfikacje, zalecenia i dopuszczenia

API	GL-4	**Komatsu**	KES 07.866
Allison	C-4	**Komatsu Dresser**	B06-0002
Case	MS 1206	**Kubota**	UDT
Case	MS 1207	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
Case	MS 1209	**Massey Ferguson**	CMS M 1141
Case	MS 1210	**Massey Ferguson**	CMS M 1143
Case	MS 1230	**Massey Ferguson**	CMS M 1145
Case New Holland	MAT 3505	**New Holland**	NH 410-B
Case New Holland	MAT 3506	**New Holland**	NH 410-C
Case New Holland	MAT 3509	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case New Holland	MAT 3525	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 03E
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 03L
Caterpillar	TO-2	**ZF**	TE-ML 05F
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**ZF**	TE-ML 06K
Ford	M2C134-D	**ZF**	TE-ML 17E
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 21F

Właściwości

	Metoda	Jednostka	Typowy
Klasa lepkości	*SAE J306*	*SAE*	*80W*
Gęstość, 15 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,892*
Gęstość, 20 °C	*D 4052*	*g/ml*	*0,889*
Lepkość kinematyczna, 40 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*82,9*
Lepkość kinematyczna, 100 °C	*D 445*	*mm^2/s*	*10,3*
Wskaźnik lepkości	*D 2270*	*-*	*107*
Temperatura krzepnięcia	*D 97*	*°C*	*-35*
Temperatura zapłonu, COC	*D 92*	*°C*	*>200*

The figures above are not a specification. They are typical figures obtained within production tolerances.

Uwagi

Karta Danych Produktu zawiera wybór specyfikacji, w celu uzyskania pełnego przeglądu prosimy o zapoznanie się ze stroną internetową Q8Oils.