

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85

UTTO CVT – Fluido sintetico di alta qualità per trasmissioni a variazione continua su trattori.

Descrizione

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 è un fluido sintetico di alta qualità per trasmissioni a variazione continua (CVT) su trattori. Garantisce una protezione superiore per macchine off-highway, da costruzione e agricole. Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 soddisfa le più recenti specifiche prestazionali API e i requisiti di numerosi costruttori. Migliora la durata dei componenti e contribuisce ad aumentare il comfort dell'operatore e la produttività.

Applicazioni

Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 è impiegato nelle trasmissioni a variazione continua (CVT) di macchine off-highway, agricole e da costruzione, come trattori e mietitrebbie. Viene utilizzato come lubrificante per la linea di trasmissione, fluido per freni e frizioni a bagno d'olio, olio idraulico e lubrificante per trasmissioni. Questo prodotto soddisfa i requisiti della quasi totalità dei costruttori (OEM).

Proprietà

- Superiore conservazione della viscosità per un funzionamento CVT senza intoppi.
- La migliore stabilità all'ossidazione
- Proprietà di attrito superiori per un funzionamento regolare del freno.
- Risposta superiore dei componenti idraulici.
- Massima compatibilità con elastomeri convenzionali.

Specifiche

AGCO	CVT ML 200	Massey Ferguson	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145
API	GL-4	New Holland	NH 410-B / NH 410-C
Case	MS 1206	Same Deutz Fahr	UTTO
Case	MS 1207	Valtra	G2-08 (XT-60)
Case	MS 1209	Valtra	G2-B10 (XT-60+)
Case	MS 1210	ZF	TE-ML 03E / 03G / 03L
Case New Holland	MAT 3505	ZF	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3525	ZF	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3540	ZF	TE-ML 06D
Case New Holland	MAT 3541	ZF	TE-ML 06E
Case New Holland	MAT 3544	ZF	TE-ML 06F
Case New Holland	MAT 3552-A	ZF	TE-ML 06K
Case New Holland	MAT 3553-A	ZF	TE-ML 06L
Caterpillar	SATO	ZF	TE-ML 06M
Claas	CVT	ZF	TE-ML 06N
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	ZF	TE-ML 06P
Fendt	FWN 81001	ZF	TE-ML 06R
Fendt	Vario	ZF	TE-ML 06S
John Deere	JDM J20C	ZF	TE-ML 06T
Komatsu	KES 07.866	ZF	TE-ML 17E
Kubota	UDT / Super UDT / UDT-HD	ZF	TE-ML 21F
Massey Ferguson	CMS M 1135		

Caratteristiche chimico-fisiche

	Metodo	Unità	Tipico
Gradazione SAE	SAE J300	SAE	10W-30
Gradazione SAE	SAE J306	SAE	75W-85
Densità, 15 °C	D 4052	g/ml	0,861
Densità, 20°C	D 4052	g/ml	0,858
Viscosità cinematica a 40°C	D 445	mm²/s	71.1
Viscosità cinematica a 100°C	D 445	mm²/s	12.0
Indice di viscosità	D 2270	-	166
Viscosità Brookfield, -20 °C	D 2983	mPa.s	3400
Punto di scorrimento	D 97	°C	-42
Punto di infiammabilità, COC	D 92	°C	240

Le caratteristiche sono medio indicative e non costituiscono specifica.

Sostenibilità

La Carbon Footprint (PCF), considerando le componenti di produzione (cradle-to-gate), del prodotto Q8 Terra 4000 UTTO CVT 75W-85 è **1.30** kg CO₂eq / kg.
Contatta Q8Oils per avere maggiori informazioni sull'impatto ambientale positivo di questo prodotto (Handprint).
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Per saperne di più, [clicca qui](#)



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

