FICHE TECHNIQUE

Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80

Spécifications, recommandations et approbations

AGCO	CVT ML 200	**Massey Ferguson**	CMS M 1135
API	GL-4	**Massey Ferguson**	CMS M 1141 / M 1143 / M 1145
Case	MS 1206	**New Holland**	NH 410-B / NH 410-C
Case	MS 1207	**Same Deutz Fahr**	UTTO
Case	MS 1209	**Valtra**	G2-08 (XT-60)
Case	MS 1210	**Valtra**	G2-B10 (XT-60+)
Case New Holland	MAT 3505	**ZF**	TE-ML 03E / 03G / 03L
Case New Holland	MAT 3525	**ZF**	TE-ML 05F
Case New Holland	MAT 3540	**ZF**	TE-ML 06B
Case New Holland	MAT 3541	**ZF**	TE-ML 06D
Case New Holland	MAT 3544	**ZF**	TE-ML 06E
Case New Holland	MAT 3552-A	**ZF**	TE-ML 06F
Case New Holland	MAT 3553-A	**ZF**	TE-ML 06K
Caterpillar	SATO	**ZF**	TE-ML 06L
Claas	CVT	**ZF**	TE-ML 06N
Deutz	Allis AC Power Fluid 821 XL	**ZF**	TE-ML 06P
Fendt	FWN 81001	**ZF**	TE-ML 06R
Fendt	Vario	**ZF**	TE-ML 06S
John Deere	JDM J20C	**ZF**	TE-ML 06T
Komatsu	KES 07.866	**ZF**	TE-ML 17E
Kubota	UDT / Super UDT / UDT-HD	**ZF**	TE-ML 21F

Propriétés

	Méthode	*Unité*	*Typique*
Classe de viscosité	*SAE J300*	*SAE*	*10W-30*
Classe de viscosité	*SAE J306*	*SAE*	*75W-80*
Densité, 15°C	*D 4052*	*g/ml*	*0.865*
Densité, 20°C	*D 1122*	*kg/l*	*0,862*
Viscosité Cinématique, 100°C	*D 445*	*mm²/s*	*9.8*
Viscosité Cinématique, 40°C	*D 445*	*mm²/s*	*60,2*
Indice de viscosité	*D 2270*	*-*	*148*
Viscosité Brookfield, -20°C	*D 2983*	*mPa.s*	*2500*
Point d'écoulement	*D 97*	*°C*	*-42*
Point d'éclair, COC	*D 92*	*°C*	*246*

Les chiffres ci-dessus ne sont pas une spécification. Ce sont des chiffres typiques obtenus dans les tolérances de production.

Durabilité

*L'empreinte carbone (PCF) du produit Q8 Terra 4000 UTTO CVT LV 75W-80, cradle-to-gate (installation ultramoderne de Q8Oils en Belgique), est de **1.30** kg CO_2eq / kg.*
Pour en savoir plus sur l'impact environnemental positif et l'empreinte de ce produit, veuillez contacter Q8Oils.
To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.
Pour plus d'informations, consultez ce lien

we take care


PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:
PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF
VINÇOTTE