

Q8 da Vinci Bio 5

Biologisch abbaubare synthetische Trennflüssigkeit mit hochgradiger Oberflächengüte

Beschreibung

Q8 da Vinci Bio 5 ist ein hochwertiges Trennöl mit Rosthemmern und biologisch leicht abbaubar (87 % in 28 Tagen). Die Reaktivschicht in diesem leicht aufzutragenden Öl bildet einen Belag zwischen dem Beton und der Form und enthält Additive für ein sauberes Entformen. Q8 da Vinci bietet eine einzigartige glatte Betonoberflächengüte und sorgt für fleckenfreie, saubere Formen.

Anwendungen

Q8 da Vinci Bio 5 wird für das sofortige Entformen von bauseitigen Elementen aus Beton verwendet, etwa Böden, Treppen und Balkonen. Q8 da Vinci Bio 5 ist biologisch abbaubar und eignet sich für den Einsatz in ökologisch sensiblen Bereichen. Es wird auf Stahl- und Sperrholzformen aufgetragen.

Leistungen

- Gesteigerte Qualität des fertigen Produkts
- Einzigartige, makellose Oberfläche
- Verhindert Festsetzen
- Helle Farbe
- Optimale Korrosionsschutzeigenschaften
- Problemlos biologisch abbaubar
- Frei von gefährlichen Inhaltsstoffen
- Geruchsneutral

Eigenschaften

	Verfahren	Einheit	Typische
Aussehen	Visual	-	Bright and Clear
Dichte bei 15 °C	D 4052	g/ml	0,88
Kinematische Viskosität, 40 °C	D 445	mm ² /s	5.0
Pour Point	D 97	°C	-12
Flammpunkt, COC	D 92	°C	185
Rostprüfung, Proz. A und B, 24 Std.	D 665	-	pass
Biologische Abbaubarkeit nach 28 Tagen	OECD 301 B	%	87

Die obigen Zahlen sind keine Spezifikation. Es handelt sich um typische Zahlen, die innerhalb der Produktionstoleranzen erhalten werden.

Bemerkungen

Q8 da Vinci-Produkte sollten mittels Niederdruck-Spritzverfahren oder Pinsel gleichmäßig und sparsam auf die Fläche aufgetragen werden, am besten gleich nach dem Ausschalen. Bei Verwendung auf frischem oder unbehandeltem Holz kann ein zweiter Anstrich notwendig sein.

Nachhaltigkeit

Der Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) des Produkts Q8 da Vinci Bio 5 von der Entstehung bis zur Auslieferung (Q8Oils hochmoderne Anlage in Belgien) beträgt **1.26 kg CO₂eq / kg**.

Bitte wenden Sie sich an Q8Oils, um mehr über die positiven Auswirkungen dieses Produkts auf die Umwelt, den Handabdruck, zu erfahren.

To ensure accuracy and reliability, the PCF calculation tool has been verified by an independent third party. The verification report is available in the disclaimer.

Weitere Informationen finden Sie hier



**we
take
care**

PRODUCT CARBON FOOTPRINT
METHOD VALIDATED BY:

PCF CALCULATION IN LINE WITH:
ISO 14067 | ATIEL-UEIL PCF

